ORACAL® 621

Economy Cal

简短的□□

柔软的 PVC薄膜，表面光滑。

表层材料

软质 PVC薄膜 , 0.023 毫米

离型纸

单面硅油牛皮纸 , 137 g / m²

胶粘□

聚丙烯酸酯 , 可移除 , 透明 , 0.022 毫米

推荐转□材料

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

技术性□

□□□

耐用性	室外垂直暴露，中欧正常气候		
	4 年		schwarz/weiß
	3 年		transparent/farbig
	3 年		metallic
存储期	2 年		在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装
最大收缩	最大收缩沿	0.4 毫米	verklebt auf Aluminium | FINAT TM 14, Durchschnittswert
断裂伸长率	断裂时最小伸长率	130 %	DIN EN ISO 527
	最小断裂伸长率	150 %	
抗拉强度	最小抗拉强度沿	19 N /平方毫米	DIN EN ISO 527
	横向最小抗拉强度	19 N /平方毫米	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® 621

Economy Cal

耐温性	最低温度	-40 °C	粘在铝上，中欧正常气候		
	最高温度	60 °C			
□□□□□					
粘合力	7 N / 25毫米		24小时后，不锈钢	平均值，	FINAT TM 1
□□□□					
施工温度	最低温度	10 °C			

产品说□

要粘合的表面必须没有灰尘、油脂或其他可能影响材料粘合强度的污染物。新油漆必须干燥或完全固化。必须对所用油漆进行应用测试，以确定其兼容性。

重要的□记

所有 ORACAL®
产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。我们保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据 ISO 9001
标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。有关 ORACAL® 产品的信息均基于公司认为可靠的研究成果，但不构成保证。由于
ORACAL® 产品用途广泛，且不断开发新的应用领域，因此购买者有责任仔细评估产品的适用性和性能。此外，必须遵守
ORAFOL 发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。
ORACAL® 是 ORAFOL Europe GmbH 的注册商标。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com