

ORACAL® 631

Exhibition Cal

Product description

Мягкая ПВХ-пленка с матовой поверхностью

Лицевой материал

Мягкий ПВХ, 0.08 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат, снимаемый, Прозрачный, 0.022 mm

Рекомендуемые материалы для переноса

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
	3 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.4 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm	при наклеивании на алюминий FINAT TM 14
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent	DIN EN ISO 527

ORACAL® 631

Exhibition Cal

Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 19 н-мм-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 н-мм-2	DIN EN ISO 527
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	Кратковременная нагрузка до 80 °C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	7 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 1
----------------	----------	--

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

Сертификаты

- 631M_-_DIN_EN_13501-1_VEKAPLAN_SF_3mm.pdf (Download)
- oracal_631m__din_en_13501-1__2020-08__k231000734-3.pdf (Download)
- oracal_631m__din_en_13501-1__2020-08__k231000734-3.pdf (Download)
- 631M_-_DIN_EN_13501-1_VEKAPLAN_SF_3mm.pdf (Download)
- oracal_631m__din_en_13501-1__2020-08__k231000734-3.pdf (Download)
- 631M_-_DIN_EN_13501-1_VEKAPLAN_SF_3mm.pdf (Download)
- oracal_631m__din_en_13501-1__2020-08__k231000734-3.pdf (Download)
- 631M_-_DIN_EN_13501-1_VEKAPLAN_SF_3mm.pdf (Download)
- oracal_631m__din_en_13501-1__2020-08__k231000734-3.pdf (Download)
- 631M_-_DIN_EN_13501-1_VEKAPLAN_SF_3mm.pdf (Download)
- 631M_-_DIN_EN_13501-1_VEKAPLAN_SF_3mm.pdf (Download)
- oracal_631m__din_en_13501-1__2020-08__k231000734-3.pdf (Download)

ORACAL® 631

Exhibition Cal

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORACAL® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.