

# ORACAL® 640

## Print Vinyl

### Product description

Очень плотно прилегающая мягкая ПВХ пленка. Имеется в продаже в различных цветах, поверхность глянцевая или матовая

### Лицевой материал

Мягкий ПВХ, 0.08 mm

### Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

### Клеящий материал

Полиакрилат, перманентный, Прозрачный, 0.019 mm

### Технические свойства

#### СТОЙКОСТЬ

|                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Срок службы           | с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы                                                             |                                                                                                                                             |
|                       | 3 Год(ы)                                                                                                                                         | без печати, при нанесении специалистом, при вертикальном воздействии атмосферных условий вне помещений, нормальный среднеевропейский климат |
| Срок хранения         | 2 Год(ы)                                                                                                                                         | в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%                                                                |
| Максимальная усадка   | Максимальная усадка в продольном направлении 0.4 mm<br>Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm                                         | приклеенный к стали   FINAT TM 14                                                                                                           |
| Удлинение при разрыве | Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent<br>Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent | DIN EN ISO 527                                                                                                                              |

# ORACAL® 640

## Print Vinyl

|                     |                                                                                                                            |                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Прочность на разрыв | Минимальная прочность на продольный разрыв 19 н-мм-2<br>Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 н-мм-2 | DIN EN ISO 527                                                   |
| Термоустойчивость   | Минимальная температура -40 °C<br>Максимальная температура 60 °C                                                           | при наклеивании на алюминий, нормальный среднеевропейский климат |

### КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

|                |           |                                                                    |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Сила сцепления | 16 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали   Среднее значение, FINAT TM 1 |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|

### ОБРАБОТКА

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Температура нанесения | Минимальная температура 10 °C |
|-----------------------|-------------------------------|

### Сертификаты

- [ABG\\_640\\_D5426.pdf](#) (Download)
- [640G-010 Test Certificate BS 5609.pdf](#) (Download)
- [ABG\\_640\\_D5426.pdf](#) (Download)
- [640G-010 Test Certificate BS 5609.pdf](#) (Download)
- [ABG\\_640\\_D5426.pdf](#) (Download)
- [640G-010 Test Certificate BS 5609.pdf](#) (Download)
- [ABG\\_640\\_D5426.pdf](#) (Download)
- [640G-010 Test Certificate BS 5609.pdf](#) (Download)
- [ABG\\_640\\_D5426.pdf](#) (Download)
- [640G-010 Test Certificate BS 5609.pdf](#) (Download)
- [640G-010 Test Certificate BS 5609.pdf](#) (Download)
- [ABG\\_640\\_D5426.pdf](#) (Download)

# ORACAL® 640

## Print Vinyl

### ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.