技术数据□ □形解决方□ 04.08.2026 1/2 □□

ORACAL® 7510

Fluorescent Premium Cast

简短的□□

铸造级 PVC

薄膜，因其在各种日光条件下都能产生强烈的反光效果而备受瞩目。在黎明和黄昏等能见度较差的条件下尤其有效。该系列 ORACAL®7510荧光优质铸型可在颜色 029黄色荧光，037橙色荧光，038红橙色荧光，039红色荧光，046粉色荧光，069绿色荧光，和 357红橙色荧光。

表层材□

铸造 PVC薄膜，铸造，0.15 毫米

离型纸

单面硅油牛皮纸，137 g / m²

胶粘剂

溶剂聚丙烯酸酯，可移除，透明，0.027 毫米

推荐转印材料

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

技术性□

□□□

耐用性	室外垂直暴露，中欧正常气候	
	3 年	黄色荧光，未印
存储期	2 年	在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装
最大收缩	最大收缩沿 0.3 毫米 最大收缩率 0 毫米	粘接在钢上 | FINAT TM 14
断裂伸长率	断裂时最小伸长率 120 % 最小断裂伸长率 120 %	DIN EN ISO 527
抗拉强度	最小抗拉强度沿 15 N /平方毫米 横向最小抗拉强度 15 N /平方毫米	DIN EN ISO 527

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

技术数据□ □形解决方□ 04.08.2026 2/2 □□

ORACAL® 7510

Fluorescent Premium Cast

耐海水性	没有变化		100 小时后 /35°C | 与铝粘接，符合	DIN EN ISO 9227 标准
耐温性	最低温度	-40 °C	中欧正常气候;	
	最高温度	60 °C		

□□□□□

粘合力	18 N / 25毫米	24小时后，不锈钢 | 平均值，	FINAT TM 1

□□□□

施工温度	最低温度	10 °C

产品□□

要粘合的表面必须没有灰尘、油脂或其他可能影响材料粘合强度的污染物。新油漆必须干燥或完全固化。必须对所用油漆进行应用测试，以确定其兼容性。

重要的□□

所有 ORACAL® 产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。我们保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据 ISO 9001 标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。有关 ORACAL® 产品的信息均基于公司认为可靠的研究成果，但不构成保证。由于 ORACAL® 产品用途广泛，且不断开发新的应用领域，因此购买者有责任仔细评估产品对其预期用途的适用性和性能。此外，必须遵守 ORAFOL 发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。

ORACAL® 是 ORAFOL Europe GmbH 的注册商标。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com