# ORACAL® 7510RA

**Fluorescent Premium Cast**



## Brève description

Film PVC coulé haut de gamme autocollant destiné aux applications publicitaires extérieures de longue durée. Ce film d'impression fluorescent est adapté à la sérigraphie et séduit par son effet lumineux intense – idéal pour la personnalisation accrocheuse de véhicules, dans les points de vente et pour des applications publicitaires visuellement percutantes. La technologie RapidAir permet une application simple et efficace. L'adhésif permanent garantit une adhérence fiable et durable.

## Matériau frontal

Film en PVC coulé, Coulé, 0.15 mm

## Matériau protecteur

Papier RapidAir enduit de PE sur les deux faces, siliconé sur une face, 143 g/m²

## Adhésif

Solvant de polyacrylate, permanent, Transparent, 0.03 mm

## Matériaux de transfert recommandés

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

## Caractéristiques techniques

**DURABILITÉ**

| | | |
|---|---|---|
| Durabilité | en cas d'exposition verticale à l'extérieur, climat normal d'Europe centrale | |
| | 3 Année(s) | Jaune fluorescent, sans impression |
| Garantie de stockage | 2 Année(s) | dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air |
| Rétraction maximale | Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.3 mm<br>Rétrécissement maximal transversal 0 mm | collé sur l'acier \| FINAT TM 14 |

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

# ORACAL® 7510RA

**Fluorescent Premium Cast**



| | | |
|---|---|---|
| **Allongement à la rupture en traction** | Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 120 %<br>Allongement minimal à la rupture transversale 120 % | DIN EN ISO 527 |
| **Résistance en traction** | Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 15 N/mm²<br>Résistance maximale à la traction transversale 15 N/mm² | DIN EN ISO 527 |
| **Résistance à l'eau de mer** | select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004 | après 100h/35°C \| collé sur aluminium, DIN EN ISO 9227 |
| **Résistance aux températures** | Température minimale -40 °C<br>Température maximale 80 °C | Exposition de courte durée jusqu'à 110 °C \| |

**PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES**

| | | |
|---|---|---|
| **Adhésivité de départ** | 16 N/25 mm | après 24h, sur acier inoxydable \| Valeur moyenne, FINAT n° 1 |

**TRAITEMENT**

| | | |
|---|---|---|
| **Température de collage** | Température minimale 10 °C | |

## NOTE SUR LE PRODUIT

Le support à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres impuretés susceptibles de nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les nouvelles peintures doivent être sèches ou complètement durcies. Pour déterminer la compatibilité, des tests d'application doivent être effectués avec les peintures prévues.

## REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans une qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORACAL® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORACAL® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles. ORACAL® est une marque déposée d'ORAFOL Europe GmbH.

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com