

ORACAL® 751C

High Performance Cast

Product description

Высокоэффективная литая ПВХ-пленка для применения на плоттерах. Обладает оптимальными характеристиками для обработки и резания. Специально разработана для изготовления надписей, декора и брендинга. Особенно хорошо подходит для качественной рекламы на автомобилях и транспортных средствах. Специальный клей обеспечивает наклеивание на лакированные поверхности, в том числе и неровные или выпуклые, с бороздками и заклепками. Поверхность высокоглянцевая, кроме того, можно заказать белую матовую и черную матовую. 751C также подходит для цифровой печати по термотрансферной технологии с использованием лент на основе смолы.

Лицевой материал

Литая ПВХ-пленка, Литая, 0.06 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя перманентный, Прозрачный, 0.028 mm

Рекомендуемые материалы для переноса

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
8 Год(ы)		Черн
7 Год(ы)		Проз цвет
5 Год(ы)		мета
3 Год(ы)		Золо

ORACAL® 751C
High Performance Cast

Срок хранения	2 Год(ы)	в ори упак темп °C и отно влаж
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Масла, Жиры, Топливо, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)	При темп
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении0.15 mm Максимальная усадка в поперечном направлении0.15 mm	Сре знач TM 1
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении120 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении120 percent	DIN E
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 19 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 n-mm-2	DIN E
Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	посл При алюм EN IS
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	Крат нагр

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	18 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 1
----------------	-----------	--

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------



ORACAL® 751C

High Performance Cast

Сертификаты

- [ABG_751C_D5351.pdf](#) (Download)
- [751C B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf](#) (Download)
- [ABG_751C_D5351.pdf](#) (Download)
- [751C B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [751C B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [ABG_751C_D5351.pdf](#) (Download)
- [ABG_751C_D5351.pdf](#) (Download)
- [751C B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [751C B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [ABG_751C_D5351.pdf](#) (Download)
- [ABG_751C_D5351.pdf](#) (Download)
- [751C B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.