

ORACAL® 7710

Fluorescent Premium Cast Plus

Product description

Литая ПВХ-пленка премиум-класса, выделяющаяся вследствие интенсивной флуоресценции при любых условиях дневного освещения. Разработана для автотранспорта оперативных служб. В особой степени эффективность данного материала проявляется в сумерках и в других условиях плохой видимости. Флуоресцентная пленка премиум-класса ORACAL® 7710 Fluorescent Premium Cast Plus доступна в следующих цветах: 029 флуоресцентный желтый и 039 флуоресцентный красный.

Лицевой материал

Литая ПВХ-пленка, Литая, 0.17 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, снимаемый, Прозрачный, 0.027 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы		
	4 Год(ы)		
Срок хранения	2 Год(ы)		
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Масла, Жиры, Топливо, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)		

в ори
упак
темп
°C и
отно
влаж

При
темп

ORACAL® 7710
Fluorescent Premium Cast Plus

Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении0.15 mm Максимальная усадка в поперечном направлении0.15 mm	прик стали знач TM 1.
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении150 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении150 percent	Сред знач ISO 5
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв18 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении18 n-mm-2	DIN E
Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	посл При алюм EN IS
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	Крат нагр прик алюм

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	18 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 1
----------------	-----------	--

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.



ORACAL® 7710

Fluorescent Premium Cast Plus

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORACAL® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.