

ORACAL® 7710RA

Fluorescent Premium Cast Plus

Product description

Película de PVC fundido premium especial para vehículos de emergencia con elevado grado de visibilidad con un impacto intenso de la luz en todas las condiciones de luz natural. Especialmente eficaz durante el crepúsculo y con condiciones de visibilidad deficientes. La serie ORACAL® 7710RA Fluorescent Premium Cast Plus está disponible en los colores 029 amarillo fluorescente y 039 rojo fluorescente. La tecnología RapidAir permite una adhesión rápida y sencilla, donde se reduce la formación de burbujas y pliegues especialmente en aplicaciones de gran formato. Las bolsas de aire se pueden eliminar fácilmente bajo la película. El adhesivo especial permite una adhesión a sustratos pintados o barnizados, también si son irregulares. En superficies muy curvadas y en acanaladuras y remaches es necesario recortar la lámina y adherirla solapada. Cuando esté adherido, el material puede despegarse con un medio auxiliar adecuado.

Material delantero

Película de PVC fundido, Fundido, 0.17 mm

Material de recubrimiento

Papel RapidAir con recubrimiento de PE en ambos lados, siliconado por un lado, 143 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato solvente, removible, Transparente, reposicionable, 0.03 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	con exposición vertical al exterior, clima centroeuropeo normal	
	4 Año(s)	
Conservabilidad	2 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa

ORACAL® 7710RA

Fluorescent Premium Cast Plus

Resistencia a los disolventes y productos químicos	Aceites, Grasas, Combustibles, Ácidos débiles, Sales y álcalis, Isopropanol, Solución de detergente (0,5 % de producto de limpieza doméstico)	A temperatura ambiente
Retracción máxima	Retracción longitudinal máxima 0.15 mm Retracción transversal máxima 0.15 mm	adherido al acero Valor medio, FINAT TM 14 adherido al acero
Alargamiento de rotura	Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 150 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal 150 percent	Valor medio, DIN EN ISO 527
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 18 n-mm-2 Resistencia mínima al desgarro transversal 18 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Resistencia al agua marina	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	después de 100h/35°C adherido al aluminio, DIN EN ISO 9227
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 60 °C	adherido en aluminio

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	16 N-25mm	tras 24 h, en acero inoxidable Valor medio, FINAT TM 1
----------------	-----------	--

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C
-----------------------	--------------------------

ORACAL® 7710RA

Fluorescent Premium Cast Plus

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan perjudicar la fuerza adhesiva del material. La pintura nueva debe estar seca o totalmente curada. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORACAL® son sometidos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías de acuerdo con la norma ISO 9001 está asegurada por medio del número de rollo. Las informaciones publicadas sobre los productos ORACAL® se basan en resultados de investigaciones que la empresa considera confiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORACAL® y el continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben ser observadas las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.