ORACAL® 7710RA

Fluorescent Premium Cast Plus

Product description

Pellicola stampata in PVC di qualità superiore, appositamente sviluppata per i veicoli di emergenza, con un elevato grado di visibilità grazie all'intenso effetto luminoso in tutte le condizioni di luce diurna. Particolarmente efficace al crepuscolo e in altre condizioni di scarsa visibilità. La serie ORACAL® 7710RA Fluorescent Premium Cast Plus è disponibile nei colori 029 giallo fluorescente e 039 rosso fluorescente. La tecnologia RapidAir consente un incollaggio rapido e semplice, riducendo la formazione di bolle e grinze, soprattutto nelle applicazioni su grandi superfici. Le inclusioni d'aria possono essere facilmente eliminate da sotto la pellicola. Lo speciale adesivo consente l'incollaggio ai substrati verniciati, anche se non uniformi. Per le superfici fortemente curve, così come per le perline e i rivetti, il film deve essere tagliato e sovrapposto. Il materiale può essere rimosso allo stato incollato con strumenti adeguati.

Materiale frontale

Pellicola in PVC fuso, Stampato, 0.17 mm

Materiale di rivestimento

Carta RapidAir rivestita in PE su entrambi i lati, siliconata su un lato, 143 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente, rimovibile, Trasparente, riposizionabile, 0.03 mm

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	con esposizione verticale all'esterno, normale clima dell'Europa centrale 4 Anno/i	
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.
Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche	Oli, Grassi, Carburanti, Acidi deboli, Sali e alcali, Isopropanolo, Liscivia (0,5 % di detersivo per uso domestico)	A temperatura ambiente
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.15 mm Massimo restringimento trasversale 0.15 mm	incollato all'acciaio | Valore medio, FINAT TM 14 incollato all'acciaio

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® 7710RA

Fluorescent Premium Cast Plus

Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 150 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent	Valore medio, DIN EN ISO 527
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 18 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 18 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Resistenza alla salinità dell'acqua di mare	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	dopo 100h/35°C | incollato all'alluminio, DIN EN ISO 9227
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 80 °C	Esposizione a breve termine fino a 110 °C |

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	16 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C	

NOTA SUL PRODOTTO

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. La vernice nuova deve essere asciutta o completamente indurita. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORACAL® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORACAL® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com