

ORACAL® 7710RA

Fluorescent Premium Cast Plus

Product description

Литая ПВХ-пленка премиум-класса, выделяющаяся вследствие интенсивной флуоресценции при любых условиях дневного освещения. Разработана для автотранспорта оперативных служб. В особой степени эффективность данного материала проявляется в сумерках и в других условиях плохой видимости. Флуоресцентная пленка премиум-класса ORACAL® 7710RA Fluorescent Premium Cast Plus доступна в следующих цветах: 029 флуоресцентный желтый и 039 флуоресцентный красный. Технология RapidAir обеспечивает простое и быстрое наклеивание при минимальном образовании пузырьков и складок, особенно на крупноформатных объектах. Включения воздуха легко выгнать из-под пленки путем прикатки. Специальный клей обеспечивает наклеивание на окрашенные поверхности, в том числе и неровные. При нанесении на сильно изогнутые поверхности с бороздками и заклепками пленку необходимо обрезать и наклеивать внахлестку. Наклеенный материал хорошо поддается удалению при использовании специальных вспомогательных средств.

Лицевой материал

Литая ПВХ-пленка, Литая, 0.17 mm

Подложка

Бумага RapidAir с двухсторонним ПЭ-покрытием, силиконизированная с одной стороны, 143 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, снимаемый, Прозрачный, возможность перепозиционирования, 0.03 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы

с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы

4 Год(ы)

ORACAL® 7710RA
Fluorescent Premium Cast Plus

Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке при температуре 20 °C относительной влажности 50%
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Масла, Жиры, Топливо, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)	При комнатной температуре
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении0.15 mm Максимальная усадка в поперечном направлении0.15 mm	при комнатной температуре к стандарту Среднее значение FINAT при комнатной температуре к стандарту
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении150 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении150 percent	Среднее значение EN ISO
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв18 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении18 n-mm-2	DIN EN
Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	после 35% Прикрепление к алюминию DIN EN 9227
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	при наклеивании на алюминий

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	16 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 1
----------------	-----------	--



ORACAL® 7710RA

Fluorescent Premium Cast Plus

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.