技术数据□ □形解决方□ 04.08.2026 1/2 □□

ORACAL® 8710

Dusted Glass Cal

简短的□□

用于玻璃装饰的高分子 PVC薄膜。该薄膜表面光泽度较低，可有效防止不必要的反光。

表层材料

铸造 PVC薄膜 , 铸造 , 0.07 毫米

离型纸

单面硅油牛皮纸 , 137 g / m²

胶粘□

溶剂聚丙烯酸酯 , 永久 , 透明 , 0.028 毫米

技术性□

□□□

耐用性	室外垂直暴露，中欧正常气候 7 年	
存储期	2 年	在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装
耐溶剂和化学品	油类 , 油脂 , 燃料 , 弱酸 , 盐与碱 , 异丙醇 , 洗涤液（ 0.5%家用清洁剂）	室温下
最大收缩	最大收缩沿 0.1 毫米 最大收缩率 0 毫米	贴在玻璃上 | FINAT TM 14
断裂伸长率	断裂时最小伸长率 130 % 最小断裂伸长率 130 %	DIN EN ISO 527
抗拉强度	最小抗拉强度沿 20 N /平方毫米 横向最小抗拉强度 20 N /平方毫米	DIN EN ISO 527
□□□	最低温度 -40 °C 最高温度 60 °C	与玻璃粘接，正常的中欧气候

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

技术数据□ □形解决方□ 04.08.2026 2/2 □□

ORACAL® 8710

Dusted Glass Cal

□□□□□

粘合力	18 N / 25毫米	粘在玻璃上,	24小时后	平均值,	FINAT TM 1
	16 N / 25毫米	粘在亚克力上,	24小时后	平均值,	FINAT TM 1

□□□□

施工温度	最低温度	10 °C
建议应用技术	湿法施工	

产品说□

要粘合的表面必须没有灰尘、油脂或其他可能影响材料粘合强度的污染物。新油漆必须干燥或完全固化。必须对所用油漆进行应用测试，以确定其兼容性。

重要的□记

所有 ORACAL® 产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。我们保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据 ISO 9001 标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。有关 ORACAL® 产品的信息均基于公司认为可靠的研究成果，但不构成保证。由于 ORACAL® 产品用途广泛，且不断开发新的应用领域，因此购买者有责任仔细评估产品的适用性和性能。此外，必须遵守 ORAFOL 发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。

ORACAL® 是 ORAFOL Europe GmbH 的注册商标。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com