

ORACAL® 951

Premium Cast

Product description

Película de PVC fundido premium para uso en trazadoras de corte con propiedades óptimas de corte y procesamiento. Especialmente desarrollada para rotulación, marcado y decoración. Especialmente indicada para publicidad de calidad en vehículos y medios de transporte. También puede utilizarse en superficies irregulares y curvadas, así como sobre acanaladuras y remaches. Superficie satinada, adicionalmente disponible en blanco mate y negro mate. La superficie satinada es adecuada para la impresión digital por transferencia térmica (con cintas de resina)

Material delantero

Película de PVC fundido, Fundido, 0.05 mm

Material de recubrimiento

Papel kraft siliconado por una cara, 137 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato solvente, permanente, Transparente, 0.03 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	con exposición vertical al exterior, clima centroeuropeo normal	
10 Año(s)		Negro, blanco
8 Año(s)		Transparente, de color
6 Año(s)		metálico
3 Año(s)		Cobre, oro metalizado, bronce, oro pálido, pirita, rojo oro L, verde hoja metálico, verde estepa metálico

ORACAL® 951

Premium Cast

Conservabilidad	2 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa
Resistencia a los disolventes y productos químicos	Grasas, Combustibles, Ácidos débiles, Sales y álcalis, Isopropanol, Solución de detergente (0,5 % de producto de limpieza doméstico)	A temperatura ambiente
Retracción máxima	Retracción longitudinal máxima 0.1 mm Retracción transversal máxima 0.1 mm	adherido al acero FINAT TM 14
Alargamiento de rotura	Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 150 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal 150 percent	DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 21 n-mm-2 Resistencia mínima al desgarro transversal 21 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Resistencia al agua marina	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	después de 100h/35°C adherido al aluminio, DIN EN ISO 9227
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 60 °C	Carga de corta duración, adherida al aluminio

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	18 N-25mm	tras 24 h, en acero inoxidable FINAT TM 1
----------------	-----------	---

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C
-----------------------	--------------------------

ORACAL® 951

Premium Cast

Certificados

- [ABG_951_D5438.pdf](#) (Download)
- [951 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf](#) (Download)
- [ORACAL_951_-_DIN_EN_45542_-_DB-ST-AU-21-65966-104-1.1.pdf](#) (Download)
- [951 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [ABG_951_D5438.pdf](#) (Download)
- [ORACAL_951_-_DIN_EN_45542_-_DB-ST-AU-21-65966-104-1.1.pdf](#) (Download)
- [ABG_951_D5438.pdf](#) (Download)
- [951 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [ORACAL_951_-_DIN_EN_45542_-_DB-ST-AU-21-65966-104-1.1.pdf](#) (Download)
- [ABG_951_D5438.pdf](#) (Download)
- [951 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [ORACAL_951_-_DIN_EN_45542_-_DB-ST-AU-21-65966-104-1.1.pdf](#) (Download)
- [ABG_951_D5438.pdf](#) (Download)
- [ORACAL_951_-_DIN_EN_45542_-_DB-ST-AU-21-65966-104-1.1.pdf](#) (Download)
- [951 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [951 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [ORACAL_951_-_DIN_EN_45542_-_DB-ST-AU-21-65966-104-1.1.pdf](#) (Download)
- [ABG_951_D5438.pdf](#) (Download)

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan perjudicar la fuerza adhesiva del material. La pintura nueva debe estar seca o totalmente curada. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORACAL® son sometidos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías de acuerdo con la norma ISO 9001 está asegurada por medio del número de rollo. Las informaciones publicadas sobre los productos ORACAL® se basan en resultados de investigaciones que la empresa considera confiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORACAL® y el continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben ser observadas las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.