

# ORACAL® 952RA

## Premium Cast

### Product description

Film di PVC premium stampato con eccellente stabilità dimensionale e ottime proprietà di lavorazione. Lo speciale adesivo consente l'incollaggio ai substrati verniciati. Superficie lucida bianca. Altri colori su richiesta. La tecnologia RapidAir consente un incollaggio semplice e veloce, privo di bolle d'aria, soprattutto per oggetti di grande formato. Le inclusioni d'aria possono essere facilmente eliminate da sotto la pellicola.

### Materiale frontale

Pellicola in PVC fuso, Stampato, 0.07 mm

### Materiale di rivestimento

Carta RapidAir rivestita in PE su entrambi i lati, siliconata su un lato, 143 g-m-2

### Adesivo

Poliacrilato solvente permanente, Trasparente, 0.035 mm

### Caratteristiche tecniche

#### RESISTENZA

|                           |                                                                           |                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata                    | con esposizione verticale all'esterno, normale clima dell'Europa centrale |                                                                                                                                                          |
|                           | 10 Anno/i                                                                 |                                                                                                                                                          |
| Tempo di<br>magazzinaggio | 2 Anno/i                                                                  | non stampata,<br>con una<br>lavorazione<br>professionale,<br>con agenti<br>atmosferici<br>verticali esterni,<br>clima normale<br>dell'Europa<br>centrale |
|                           |                                                                           |                                                                                                                                                          |
|                           |                                                                           | nell'imballaggio<br>originale, a 20<br>°C e con<br>un'umidità<br>relativa del<br>50%.                                                                    |

# ORACAL® 952RA

## Premium Cast

|                                                 |                                                                                                                         |                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche | Oli, Grassi, Carburanti, Solventi alifatici, Acidi deboli, Sali e alcali                                                | A temperatura ambiente                                                     |
| Restringimento massimo                          | Massimo restringimento longitudinale 0.1 mm<br>Massimo restringimento trasversale 0 mm                                  | incollato all'acciaio   FINAT TM 14<br>incollato all'acciaio   FINAT TM 14 |
| Allungamento allo strappo                       | Allungamento minimo allo strappo longitudinale 120 percent<br>Allungamento massimo allo strappo trasversale 120 percent | DIN EN ISO 527                                                             |
| Resistenza allo strappo                         | Minimo resistenza allo strappo longitudinale 19 n-mm-2<br>Massima resistenza allo strappo trasversale 19 n-mm-2         | DIN EN ISO 527                                                             |
| Resistenza alla salinità dell'acqua di mare     | select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004                 | dopo 100h/35°C  <br>incollato all'alluminio,<br>DIN EN ISO 9227            |
| Termostabilità                                  | Temperatura minima -40 °C<br>Temperatura massima 60 °C                                                                  | Esposizione a breve termine fino a 80 °C                                   |

### PROPRIETÀ ADESIVE

|                |           |                                                                 |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Potere adesivo | 16 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile   Valore medio, FINAT TM 1 |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|

### LAVORAZIONE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 10 °C |
|-----------------------------|--------------------------|

# ORACAL® 952RA

## Premium Cast

### NOTA SUL PRODOTTO

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. La vernice nuova deve essere asciutta o completamente indurita. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

### NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORACAL® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORACAL® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.