

ORACAL® 952RA

Premium Cast

Product description

Литая ПВХ-пленка премиум-класса с оптимальными технологическими характеристиками, отличающаяся исключительной формоустойчивостью. Специальный клей обеспечивает надежную адгезию к окрашенным поверхностям. Глянцевая поверхность доступна в белом цвете. Другие цвета поставляются по запросу. Технология RapidAir позволяет быстро и легко наносить пленку без образования пузырей, особенно на крупноформатные объекты. Воздушные пузыри можно легко удалить из-под пленки, разглаживая её.

Лицевой материал

Литая ПВХ-пленка, Литая, 0.07 mm

Подложка

Бумага RapidAir с двухсторонним ПЭ-покрытием, силиконизированная с одной стороны, 143 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя перманентный, Прозрачный, 0.035 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы
	10 Год(ы)

без п
нане
спец
верт
возд
атмо
усло
поме
норм
сред
клим

ORACAL® 952RA
Premium Cast

Срок хранения	2 Год(ы)	в ори упак темп и отн влаж
Стойкость к действию растворителей/ химических веществ	Масла, Жиры, Топливо, Алифатические растворители, Слабые кислоты, Соли и щелочи	При темп
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении0.1 mm Максимальная усадка в поперечном направлении0 mm	прик стали прик стали
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении120 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении120 percent	DIN B
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 19 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 n-mm-2	DIN B
Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	посл Прик алюм ISO 9
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	Крат нагр

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	16 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 1
----------------	-----------	--

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------



ORACAL® 952RA

Premium Cast

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORACAL® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.