

ORACAL® 961

Caravan Film Premium Cast

Product description

Película de PVC fundido premium con excelentes propiedades de adhesión a sustratos difíciles, en blanco brillante, negro, gris plata y amarillo yema (otros colores a consultar)

Material delantero

Película de PVC fundido, Fundido, 0.055 mm

Material de recubrimiento

Papel kraft siliconado por una cara, 137 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato solvente permanente, Transparente, 0.04 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	con exposición vertical al exterior, clima centroeuropeo normal	
	10 Año(s)	Negro, blanco, válido para una exposición vertical a la intemperie y clima normal centroeuropeo
	8 Año(s)	de color, válido para una exposición vertical a la intemperie y clima normal centroeuropeo

ORACAL® 961

Caravan Film Premium Cast

6 Año(s)

Metálico: Gris
plata, válido
para una
exposición
vertical a la
intemperie y
clima normal
centroeuropeo

Conservabilidad 2 Año(s)

en su
embalaje
original, a 20
°C y 50% de
humedad
relativa

**Resistencia a los
disolventes y
productos
químicos** Disolvente alifático, Aceites, Grasas, Combustibles, Ácidos débiles, Sales y álcalis

A temperatura
ambiente

**Retracción
máxima** Retracción longitudinal máxima 0.2 mm
Retracción transversal máxima 0.2 mm

adherido al
acero | FINAT
TM 14
adherido al
acero | FINAT
TM 14

**Alargamiento
de rotura** Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 150 percent
Alargamiento mínimo de rotura transversal 150 percent

Metálico:
120%, DIN EN
ISO 527
Metálico:
120%, DIN EN
ISO 527

**Resistencia al
arrancado** Resistencia mínima al desgarro longitudinal 21 n-mm-2
Resistencia mínima al desgarro transversal 21 n-mm-2

DIN EN ISO
527

**Resistencia al
agua marina** select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004

después de
100h/35°C |
adherido al
aluminio, DIN
EN ISO 9227

ORACAL® 961

Caravan Film Premium Cast

Resistencia a la temperaturaTemperatura mínima -40 °C
Temperatura máxima 60 °C

Exposición a corto plazo hasta 80 °C

PROPIEDADES DE ADHESIÓN**Poder adhesivo**

30 N-25mm

tras 24 h, acero inoxidable | FINAT TM 1

PROCESAMIENTO**Temperatura de pegado**

Temperatura mínima 10 °C

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan perjudicar la fuerza adhesiva del material. La pintura nueva debe estar seca o totalmente curada. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORACAL® son sometidos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías de acuerdo con la norma ISO 9001 está asegurada por medio del número de rollo. Las informaciones publicadas sobre los productos ORACAL® se basan en resultados de investigaciones que la empresa considera confiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORACAL® y el continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben ser observadas las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.