

ORACAL® 961RA

Caravan Film Premium Cast

Product description

Литая ПВХ-пленка премиум-класса с отличными адгезионными свойствами на сложных основах. Имеется в наличии с глянцевой поверхностью белого, черного, серебристо-серого и желтого цвета (другие цвета по запросу). Технология RapidAir обеспечивает возможность простого и быстрого наклеивания без образования пузырей, в частности, на крупноформатные объекты. Включения воздуха легко удаляются из-под пленки путем прикатки.

Лицевой материал

Литая ПВХ-пленка, Литая, 0.055 mm

Подложка

Бумага RapidAir с двухсторонним ПЭ-покрытием, силиконизированная с одной стороны, 143 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя перманентный, Прозрачный, 0.025 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы
	10 Год(ы)

Черн
верт
возд
атмо
усло
поме
норм
сред
клим

ORACAL® 961RA

Caravan Film Premium Cast

8 Год(ы)

6 Год(ы)

Срок хранения

2 Год(ы)

**Стойкость к действию
растворителей/химических
веществ**

Масла, Жиры, Топливо, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)

Максимальная усадкаМаксимальная усадка в продольном направлении 0.2 mm
Максимальная усадка в поперечном направлении 0.2 mm**Удлинение при разрыве**Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 150 percent
Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percentцвет
верт
возд
атмо
усло
поме
норм
сред
климмета
Сере
при в
возд
атмо
усло
поме
норм
сред
климв ори
упак
темп
отно
влажПри
темпПрик
стали
Прик
сталиСред
мета
DIN E
Сред
мета
DIN E

ORACAL® 961RA

Caravan Film Premium Cast

Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 21 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 21 n-mm-2	DIN 5
Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	посл Прик алюм ISO 9
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	Крат нагр

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	20 N-25mm	Среднее значение, через 24 ч, нержавеющая сталь FINAT TM 1
----------------	-----------	---

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.