ORACAL® BASIC SERIES

Window films for cars

简短的描述

多层金属化汽车玻璃膜，厚度理想，颜色多样。ORACAL® Basic 系列贴膜采用最新的先进技术制造而成。与标准玻璃膜相比，其颜色不会褪色，阻热性能更高。只要使用正确的方法和设备，Basic 玻璃窗隔热膜就很容易贴上。汽车玻璃膜表面有 ORACAL® 徽标，可以用异丙醇轻松去除。

表层材料

PET薄膜, 0.038 毫米

离型纸

聚酯薄膜，单面硅油处理

胶粘剂

溶剂聚丙烯酸酯, 永久, 透明, 可重贴

技术性能

耐受性		
耐用性	室外垂直暴露，中欧正常气候 5 年	
存储期	5 年	在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装
耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 100 °C	
胶粘剂性能		
应用工艺		
施工温度	最低温度 10 °C	
防晒性能		
减少眩光	94 %	
红外阻隔	37 %	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

反射（可见光，室外）	6.8 %
反射（可见光，室内）	4.8 %
太阳能吸收	62.4 %
太阳能反射	7.9 %
太阳能透射	29.7 %
总太阳能拒绝量	54 %
透射率（可见光）	5.3 %
UV阻隔	99 %

产品说明

要粘合的表面必须没有灰尘、油脂或其他可能影响材料粘合强度的污染物。新油漆必须干燥或完全固化。必须对所用油漆进行应用测试，以确定其兼容性。

重要的笔记

所有 ORACAL® 产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。我们保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据 ISO 9001 标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。有关 ORACAL® 产品的信息均基于公司认为可靠的研究成果，但不构成保证。由于 ORACAL® 产品用途广泛，且不断开发新的应用领域，因此购买者有责任仔细评估产品对其预期用途的适用性和性能。此外，必须遵守 ORAFOL 发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。ORACAL® 是 ORAFOL Europe GmbH 的注册商标。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com