# ORACAL® COMMERCIAL S PLUS

**Architectural Window Film**



## Product description

Многослойные металлизированные пленки для автомобильных стекол идеальной толщины и различных цветов. Пленки серии ORACAL® Basic производятся с использованием новейших передовых технологий. Цвет не тускнеет, а теплозащитные свойства выше, чем у стандартных оконных пленок. Оконные пленки ORACAL® Basic легко наносятся при использовании правильных методов и оборудования. Автомобильные оконные пленки имеют логотип ORACAL® на поверхности пленки, который легко удаляется изопропиловым спиртом. Металлизированная ПЭТ пленка для тонировки окон зданий (интерьер) с многослойной структурой, различными уровнями тонировки, высокими солнцезащитными свойствами и высокой устойчивостью к выцветанию тонировки. Пленка не подходит для оклейки автомобилей.

## Лицевой материал

ПЭТ-пленка, 0.05 mm

## Подложка

Полиэфирная пленка, силиконизированная с одной стороны

## Клеящий материал

Полиакрилат, перманентный, Прозрачный

## Технические свойства

### СТОЙКОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Срок службы | для использования внутри помещений, нормальный климат Центральной Европы<br><br>7 Год(ы) | |
| Срок хранения | 2 Год(ы) | в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50% |
| Термоустойчивость | Минимальная температура -40 °C<br>Максимальная температура 100 °C | |

### КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

# ORACAL® COMMERCIAL S PLUS

**Architectural Window Film**



### ОБРАБОТКА

| | |
|---|---|
| Температура нанесения | Минимальная температура 10 °C |
| Рекомендуемый метод применения | Мокрое нанесение |

### СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

| | |
|---|---|
| Отражение ИК-лучей | 85 percent |
| Отражение (видимый свет, внутри) | 52.1 percent |
| Поглощение энергии солнечного света | 23.2 percent |
| Отражение энергии солнечного света | 52.3 percent |
| Пропускание энергии солнечного света | 24.5 percent |
| Общее отражение солнечной энергии | 70.3 percent |
| Пропускание (видимый свет) | 37.6 percent |
| Отражение УФ-лучей | 99 percent |

## ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORACAL® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com