

ORACAL® SAFETY

Safety Window Film

Brève description

Film PET de sécurité pour vitrage avec une structure monocouche de protection contre les chocs, le bris de verre et l'éclatement des supports en verre. Les films de sécurité pour vitrage (Safety Window Films) hautement transparents sont disponibles en différentes épaisseurs. Ce film est approprié pour l'aménagement extérieur des bâtiments, sur les façades en verre et les véhicules.

Matériau frontal

Film en PET, 0.1 mm

Matériau protecteur

Film en polyester, siliconé sur une face

Adhésif

Solvant de polyacrylate, permanent, Transparent

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	en cas d'exposition verticale à l'extérieur, climat normal d'Europe centrale	
	5 Année(s)	
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air
Résistance en traction	Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 151 Résistance maximale à la traction transversale 151	
Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 100 °C	

ORACAL® SAFETY

Safety Window Film

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	4.5 N-10mm
----------------------	------------

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 10 °C
Technique d'application suggérée	Application humide

PROPRIÉTÉS DE PROTECTION SOLAIRE

Blocage des IR	100 %
Réflexion (lumière visible, intérieure)	8 %
Énergie solaire - absorption	9 %
Énergie solaire - réflexion	7 %
Transmission de l'énergie solaire	84 %
Rejet total d'énergie solaire (TSER)	16.8 %
Transmission (lumière visible)	88.9 %
Blocage des UV	99 %

NOTE SUR LE PRODUIT

Le support à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres impuretés susceptibles de nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les nouvelles peintures doivent être sèches ou complètement durcies. Pour déterminer la compatibilité, des tests d'application doivent être effectués avec les peintures prévues.

ORACAL® SAFETY

Safety Window Film

REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans une qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORACAL® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORACAL® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles. ORACAL® est une marque déposée d'ORAFOL Europe GmbH.