ORAGUARD® 210DU

Laminating Film

简短的□□

透明软质 PVC 覆膜，具备高效紫外线防护性能，在覆盖 UV 固化油墨时可减少泛银现象，适用于短期户外应用。

表层材□

软质 PVC薄膜 , 0.07 毫米

离型纸

单面硅油牛皮纸 , 90 g / m²

胶粘剂

溶剂聚丙烯酸酯 , 永久 , 透明 , 0.035 毫米

技术性能

□□□

耐用性	室外垂直暴露，中欧正常气候 4 年	
存储期	2 年	在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装
耐溶剂和化学品	水 , 弱酸 , 盐与碱 , 异丙醇 , 洗涤液（ 0.5% 家用清洁剂）	室温下
断裂伸长率	断裂时最小伸长率 130 % 最小断裂伸长率 150 %	DIN EN ISO 527
抗拉强度	最小抗拉强度沿 19 N /平方毫米 横向最小抗拉强度 19 N /平方毫米	DIN EN ISO 527 标准
耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 60 °C	短期耐受最高 80°C的温度

□□□□□

粘合力	14 N / 25毫米	24小时后，不锈钢 | FINAT TM 1，平均值

□□□□

施工温度	最低温度 10 °C	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORAGUARD® 210DU

Laminating Film

证书

- 210DU_C-s1,d0 - Mineralischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - de.pdf (Download)

产品说□

由于需要保护的印刷图像数量众多，而且印刷方法各不相同，因此加工商必须确信
保护膜适用于相应的印刷图像。

ORAGUARD®

重要的笔记

所有
产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据
标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。
产品上公布的信息是基于公司认为可靠的研究成果，但并不构成保证。由于
产品用途广泛，且新应用不断开发，因此购买者有责任仔细评估产品是否适合其预期用途及其性能。此外，必须遵守
发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。

ORAGUARD®

ORAGUARD®
ISO 9001

ORAGUARD®
ORAFOL

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com