

# ORAGUARD® 215

## Laminating Film

### Product description

Полимерная ПВХ-ламинатная плёнка с высокоэффективной защитой от ультрафиолета. Для длительного наружного применения.

### Лицевой материал

Полимерная ПВХ-пленка, 0.075 mm

### Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 90 g-m-2

### Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный, 0.024 mm

### Технические свойства

#### СТОЙКОСТЬ

|                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Срок службы                                           | с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы                                                             |                                                                              |
|                                                       | 5 Год(ы)                                                                                                                                         |                                                                              |
| Срок хранения                                         | 2 Год(ы)                                                                                                                                         | в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50% |
| Стойкость к действию растворителей/химических веществ | Вода, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)                                                   | При комнатной температуре                                                    |
| Максимальная усадка                                   | Максимальная усадка в продольном направлении 0.2 mm<br>Максимальная усадка в поперечном направлении 0.3 mm                                       | при наклеивании на алюминий   FINAT TM 14, среднее значение                  |
| Удлинение при разрыве                                 | Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent<br>Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent | DIN EN ISO 527                                                               |

# ORAGUARD® 215

## Laminating Film

|                     |                                                                                                                            |                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Прочность на разрыв | Минимальная прочность на продольный разрыв 19 n-mm-2<br>Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 n-mm-2 | DIN EN ISO 527                                    |
| Термоустойчивость   | Минимальная температура -40 °C<br>Максимальная температура 60 °C                                                           | Приклеивание к алюминию, кратковременная нагрузка |

### КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

|                |           |                                                                    |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Сила сцепления | 12 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали, среднее значение   FINAT TM 1 |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|

### ОБРАБОТКА

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Температура нанесения | Минимальная температура 10 °C |
|-----------------------|-------------------------------|

### Сертификаты

- 3554 - 215\_C-s1,d0\_Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 3554 - 215\_C-s1,d0\_Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)

### ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Учитывая большое количество печатных изображений, подлежащих защите, и различные методы печати, используемые для их получения, переработчику необходимо убедиться в пригодности защитных ламинатов ORAGUARD® для соответствующего печатного изображения.

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAGUARD® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAGUARD®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAGUARD® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления.