ORAGUARD® 215

Laminating Film

简短的□□

高分子 PVC保护膜，具备高效紫外线防护性能，适用于长期户外使用。

表层材料

聚合物 PVC薄膜 , 0.075 毫米

离型纸

单面硅油牛皮纸 , 90 g / m²

胶粘□

溶剂聚丙烯酸酯 , 永久 , 透明 , 0.024 毫米

技术性□

□□□

耐用性	室外垂直暴露，中欧正常气候 5 年		
存储期	2 年	在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装	
耐溶剂和化学品	水，弱酸 ，盐与碱 ，异丙醇 ，洗涤液（ 0.5% 家用清洁剂）	室温下	
最大收缩	最大收缩沿 0.2 毫米 最大收缩率 0.3 毫米	粘在铝上	| FINAT TM 14，平均值
断裂伸长率	断裂时最小伸长率 130 % 最小断裂伸长率 150 %	DIN EN ISO 527	
抗拉强度	最小抗拉强度沿 19 N /平方毫米 横向最小抗拉强度 19 N /平方毫米	DIN EN ISO 527 标准	
□□□	最低温度 -40 °C 最高温度 60 °C	粘接铝，短期负荷	

□□□□□

粘合力	12 N / 25毫米	24小时后，在不锈钢上，平均值	| FINAT TM 1

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORAGUARD® 215

Laminating Film

□□□□

施工温度	最低温度	10 °C

证书

- 3554 - 215_C-s1,d0_Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 3554 - 215_C-s1,d0_Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)

产品说□

由于需要保护的印刷图像数量众多，而且印刷方法各不相同，因此加工商必须检查保护膜是否适用于相应的印刷图像。

ORAGUARD®

重要的□记

所有产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。

ORAGUARD®

产品上公布的信息是基于公司认为可靠的研究成果，但并不构成保证。由于产品用途广泛，且新应用不断开发，因此购买者有责任仔细评估产品是否适合其预期用途及其性能。此外，必须遵守发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。

ORAGUARD®
ISO 9001

ORAGUARD®
ORAFOL

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com