

# ORAGUARD® 221HG

## Laminating Film

### Product description

Película de poliéster satinada brillante con protección UV muy eficaz.

### Material delantero

Película de PET, 0.075 mm

### Material de recubrimiento

Papel kraft siliconado por una cara, 90 g-m-2

### Adhesivo

Poliacrilato solvente permanente, Transparente, 0.024 mm

### Propiedades técnicas

#### RESISTENCIA

|                                                    |                                                                                                                      |                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Durabilidad                                        | con exposición vertical al exterior, clima centroeuropeo normal                                                      |                                                            |
|                                                    | 2 Año(s)                                                                                                             |                                                            |
| Conservabilidad                                    | 2 Año(s)                                                                                                             | en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa |
| Resistencia a los disolventes y productos químicos | Agua, Ácidos débiles, Sales y álcalis, Isopropanol, Solución de detergente (0,5 % de producto de limpieza doméstico) | A temperatura ambiente                                     |
| Retracción máxima                                  | Retracción longitudinal máxima 0.2 mm                                                                                |                                                            |
| Resistencia a la temperatura                       | Temperatura mínima -40 °C<br>Temperatura máxima 100 °C                                                               |                                                            |

#### PROPIEDADES DE ADHESIÓN

|                |           |                                                                         |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Poder adhesivo | 12 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable, clima normal centroeuropeo   FINAT TM 1 |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|

# ORAGUARD® 221HG

## Laminating Film

### PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado

Temperatura mínima 10 °C

### ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

La superficie a cubrir debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan perjudicar la fuerza adhesiva del material. La pintura nueva debe estar seca o completamente curada durante al menos tres semanas. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad.

### INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORAGUARD® están sujetos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías de acuerdo con la norma ISO 9001 está asegurada mediante el número de rollo. La información publicada sobre los productos ORAGUARD® se basa en resultados de investigación que la empresa considera fiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORAGUARD® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben observarse las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.