

ORAGUARD® XP236

Laminating Film

Product description

Película laminada sin PVC muy transparente con base de polipropileno y protección UV eficaz.
Modelo con superficie brillante.

Material delantero

Película de PP, 0.06 mm

Material de recubrimiento

Papel kraft siliconado por una cara, 90 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato permanente, Transparente, 0.022 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	con exposición vertical al exterior, clima centroeuropeo normal	
	3 Año(s)	
Conservabilidad	2 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa
Resistencia a los disolventes y productos químicos	Agua, Ácidos débiles, Sales y álcalis, Isopropanol, Solución de detergente (0,5 % de producto de limpieza doméstico)	A temperatura ambiente
Alargamiento de rotura	Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 100 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal 110 percent	DIN EN ISO 527
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 200 n-mm-2 Resistencia mínima al desgarro transversal 180 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 100 °C	

ORAGUARD® XP236

Laminating Film

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	12 N-25mm	tras 24 h, en acero inoxidable, valor medio FINAT TM 1
----------------	-----------	--

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C
-----------------------	--------------------------

Certificados

- KB 231002537-3.pdf [\(Download\)](#)
- KB 231002537-3 ENG.pdf [\(Download\)](#)

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

Dado el gran número de imágenes de impresión a proteger y los diferentes métodos de impresión utilizados para producirlas, es esencial que el procesador se convenza de la idoneidad de los laminados protectores ORAGUARD® para la imagen de impresión respectiva.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORAGUARD® están sujetos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías de acuerdo con la norma ISO 9001 está asegurada mediante el número de rollo. La información publicada sobre los productos ORAGUARD® se basa en resultados de investigación que la empresa considera fiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORAGUARD® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben observarse las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.