

ORAGUARD® XP236

Laminating Film

Product description

Пленка для ламинирования высокой степени прозрачности без содержания ПВХ на полипропиленовой основе с эффективной защитой от УФ-излучения. Имеет глянцевую поверхность.

Лицевой материал

ПП-пленка, 0.06 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 90 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат, перманентный, Прозрачный, 0.022 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
	3 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Вода, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)	При комнатной температуре
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 100 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 110 percent	DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 200 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 180 n-mm-2	DIN EN ISO 527

ORAGUARD® XP236

Laminating Film

Термоустойчивость

Минимальная температура -40 °C
Максимальная температура 100 °C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**Сила сцепления**

12 N-25mm

через 24 часа, на нержавеющей стали, среднее значение |
FINAT TM 1

ОБРАБОТКА**Температура нанесения**

Минимальная температура 10 °C

Сертификаты

- KB 231002537-3.pdf [\(Download\)](#)
- KB 231002537-3 ENG.pdf [\(Download\)](#)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Учитывая большое количество печатных изображений, подлежащих защите, и различные методы печати, используемые для их получения, переработчику необходимо убедиться в пригодности защитных ламинатов ORAGUARD® для соответствующего печатного изображения.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAGUARD® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAGUARD®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAGUARD® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления.