

ORAGUARD® 250AS

Laminating Film

Product description

Película de PVC especial transparente, con superficie texturizada (estructura antideslizante)

Material delantero

PVC blando, 0.12 mm

Material de recubrimiento

Papel kraft siliconado por una cara, 90 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato solvente permanente, Transparente, 0.024 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	con orientación horizontal, clima normal centroeuropeo	
	2 Año(s)	en sentido horizontal, clima normal centroeuropeo, sin resistencia a la pisada, exterior
	5 Año(s)	en sentido horizontal, clima normal centroeuropeo, sin resistencia a la pisada, interior
	6 month	en sentido horizontal, clima normal centroeuropeo, con resistencia a la pisada 6 meses (en función del grado de carga)
Conservabilidad	2 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa
Resistencia a los disolventes y productos químicos	Ácidos débiles, Ácido clorhídrico (10 %), Agua, Isopropanol, Solución de detergente (0,5 % de producto de limpieza doméstico)	A temperatura ambiente
Retracción máxima	Retracción longitudinal máxima 0.4 mm Retracción transversal máxima 0.4 mm	

ORAGUARD® 250AS

Laminating Film

Alargamiento de rotura	Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 130 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal 150 percent	DIN EN ISO 527
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 19 n-mm-2 Resistencia mínima al desgarro transversal 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 60 °C	Exposición a corto plazo hasta 80 °C

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	12 N-25mm	tras 24 h, en acero inoxidable, valor medio FINAT TM 1
----------------	-----------	--

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C
-----------------------	--------------------------

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

Dado el gran número de imágenes de impresión a proteger y los diferentes métodos de impresión utilizados para producirlas, es esencial que el procesador se convenza de la idoneidad de los laminados protectores ORAGUARD® para la imagen de impresión respectiva.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORAGUARD® están sujetos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías de acuerdo con la norma ISO 9001 está asegurada mediante el número de rollo. La información publicada sobre los productos ORAGUARD® se basa en resultados de investigación que la empresa considera fiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORAGUARD® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben observarse las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.