

# ORAGUARD® 250AS

## Laminating Film

### Product description

Pellicola speciale in PVC, trasparente, con superficie gofrata (struttura antiscivolo)

### Materiale frontale

PVC morbido, 0.12 mm

### Materiale di rivestimento

Carta kraft siliconata su un lato, 90 g-m-2

### Adesivo

Poliacrilato solvente permanente, Trasparente, 0.024 mm

### Caratteristiche tecniche

#### RESISTENZA

|                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata                                          | con orientamento orizzontale, clima normale dell'Europa centrale                                           |                                                                                                                                                    |
|                                                 | 2 Anno/i                                                                                                   | con orientamento orizzontale, clima normale dell'Europa centrale, senza sollecitazione da calpestio, ambiente esterno                              |
|                                                 | 5 Anno/i                                                                                                   | con orientamento orizzontale, clima normale dell'Europa centrale, senza sollecitazione da calpestio, ambiente interno                              |
|                                                 | 6 month                                                                                                    | con orientamento orizzontale, clima normale dell'Europa centrale, con sollecitazione da calpestio   6 anni (a seconda del grado di sollecitazione) |
| Tempo di magazzinaggio                          | 2 Anno/i                                                                                                   | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.                                                                             |
| Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche | Acidi deboli, Acido cloridrico (10%), Acqua, Isopropanolo, Liscivia (0,5 % di detersivo per uso domestico) | A temperatura ambiente                                                                                                                             |
| Restringimento massimo                          | Massimo restringimento longitudinale 0.4 mm<br>Massimo restringimento trasversale 0.4 mm                   |                                                                                                                                                    |

# ORAGUARD® 250AS

## Laminating Film

|                           |                                                                                                                         |                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Allungamento allo strappo | Allungamento minimo allo strappo longitudinale 130 percent<br>Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent | DIN EN ISO 527                           |
| Resistenza allo strappo   | Minimo resistenza allo strappo longitudinale 19 n-mm-2<br>Massima resistenza allo strappo trasversale 19 n-mm-2         | DIN EN ISO 527                           |
| Termostabilità            | Temperatura minima -40 °C<br>Temperatura massima 60 °C                                                                  | Esposizione a breve termine fino a 80 °C |

### PROPRIETÀ ADESIVE

|                |           |                                                                 |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Potere adesivo | 12 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile, valore medio   FINAT TM 1 |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|

### LAVORAZIONE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 10 °C |
|-----------------------------|--------------------------|

### NOTA SUL PRODOTTO

Dato l'elevato numero di immagini di stampa da proteggere e i diversi metodi di stampa utilizzati per produrle, è essenziale che il trasformatore verifichi l'idoneità dei laminati protettivi ORAGUARD® per la rispettiva immagine di stampa.

### NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAGUARD® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORAGUARD® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.