

ORAGUARD® 250AS

Laminating Film

1/3 Page

Product description

Pellicola speciale in PVC, trasparente, con superficie gofrata (struttura antiscivolo)

Materiale frontale

PVC morbido, 0.12 mm

Materiale di rivestimento

Carta kraft siliconata su un lato, 90 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente, Trasparente, 0.024 mm

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	con orientamento orizzontale, clima normale dell'Europa centrale	
	2 Anno/i	con orientamento orizzontale, clima normale dell'Europa centrale, senza sollecitazione da calpestio, ambiente esterno
	5 Anno/i	con orientamento orizzontale, clima normale dell'Europa centrale, senza sollecitazione da calpestio, ambiente interno
	6 month	con orientamento orizzontale, clima normale dell'Europa centrale, con sollecitazione da calpestio 6 anni (a seconda del grado di sollecitazione)
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.
Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche	Acidi deboli, Acido cloridrico (10%), Acqua, Isopropanolo, Liscivia (0,5 % di detersivo per uso domestico)	A temperatura ambiente
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.4 mm Massimo restringimento trasversale 0.4 mm	

ORAGUARD® 250AS

Laminating Film

2/3 Pagine

Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 130 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent	DIN EN ISO 527
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 19 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 60 °C	Esposizione a breve termine fino a 80 °C

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	12 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile, valore medio FINAT TM 1
----------------	-----------	---

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C
-----------------------------	--------------------------

Certificati

- 250AS 255AS Gleitreibungsbeiwert nach DIN V 18032-2.pdf (Download)
- DIN51130T11_ORAGUARD_250AS.pdf (Download)

NOTA SUL PRODOTTO

Dato l'elevato numero di immagini di stampa da proteggere e i diversi metodi di stampa utilizzati per produrle, è essenziale che il trasformatore verifichi l'idoneità dei laminati protettivi ORAGUARD® per la rispettiva immagine di stampa.

ORAGUARD® 250AS

Laminating Film

3/3 Pagine

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAGUARD® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORAGUARD® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.