

ORAGUARD® 255AS

Laminating Film

Product description

Lámina laminada de PVC blando, resistente y de alta calidad, para suelos de interior y exterior. Gracias a su superficie gofrada, ofrece una elevada resistencia al deslizamiento y a la abrasión, lo que garantiza una protección fiable incluso en condiciones de uso intensivo. La lámina es extremadamente resistente y resulta especialmente adecuada para su uso en suelos deportivos, ya que protege las superficies de forma duradera frente a los impactos mecánicos.

Material delantero

PVC blando, 0.017 mm

Material de recubrimiento

Papel kraft siliconado por una cara, 90 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato solvente, permanente, Transparente, 0.024 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	con orientación horizontal, clima normal centroeuropeo	
	2 Año(s)	en sentido horizontal, clima normal centroeuropeo, sin resistencia a la pisada, exterior
	5 Año(s)	en sentido horizontal, clima normal centroeuropeo, sin resistencia a la pisada, interior
	1 Año(s)	en sentido horizontal, clima normal centroeuropeo, con resistencia a la pisada 1 año (en función del grado de carga)
Conservabilidad	2 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa
Resistencia a los disolventes y productos químicos	Ácidos débiles, Sales y álcalis, Agua, Isopropanol, Solución de detergente (0,5 % de producto de limpieza doméstico)	A temperatura ambiente

ORAGUARD® 255AS

Laminating Film

2/3 Páginas

Retracción máxima	Retracción longitudinal máxima 0.4 mm Retracción transversal máxima 0.4 mm	
Alargamiento de rotura	Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 130 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal 150 percent	DIN EN ISO 527
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 22 n-mm-2 Resistencia mínima al desgarro transversal 22 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 60 °C	Exposición a corto plazo hasta 80 °C

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	12 N-25mm	tras 24 h, en acero inoxidable, valor medio Valor medio
----------------	-----------	---

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C
-----------------------	--------------------------

Certificados

- 250AS 255AS Gleitreibungsbeiwert nach DIN V 18032-2.pdf (Download)
- DIN51130T11_ORAGUARD_255AS.pdf (Download)

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

Dado el gran número de imágenes de impresión a proteger y los diferentes métodos de impresión utilizados para producirlas, es esencial que el procesador se convenza de la idoneidad de los laminados protectores ORAGUARD® para la imagen de impresión respectiva.

ORAGUARD® 255AS

Laminating Film

3/3 Páginas

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORAGUARD® están sujetos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías de acuerdo con la norma ISO 9001 está asegurada mediante el número de rollo. La información publicada sobre los productos ORAGUARD® se basa en resultados de investigación que la empresa considera fiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORAGUARD® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben observarse las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.