

ORAGUARD® 255AS

Laminating Film

1/3 Pages

Brève description

Film de laminage en PVC souple de haute qualité et robuste, destiné aux sols intérieurs et extérieurs. Grâce à sa surface gaufrée, il offre une grande résistance au glissement et à l'abrasion, garantissant ainsi une protection fiable même en cas d'utilisation intensive. Ce film est extrêmement résistant et convient particulièrement aux sols de salles de sport, où il protège durablement les surfaces contre les agressions mécaniques.

Matériau frontal

PVC souple, 0.017 mm

Matériau protecteur

Papier kraft siliconé sur une face, 90 g/m²

Adhésif

Solvant de polyacrylate, permanent, Transparent, 0.024 mm

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	en cas d'orientation horizontale, climat normal d'Europe centrale	
	2 Année(s)	avec orientation horizontale, climat normal d'Europe centrale, sans résistance au piétinement, en extérieur
	5 Année(s)	avec orientation horizontale, climat normal d'Europe centrale, sans résistance au piétinement, en intérieur
	1 Année(s)	avec orientation horizontale, climat normal d'Europe centrale, résistance au piétinement < 1 an (en fonction du degré de sollicitation)
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air
Résistance aux solvants / produits chimiques	Acides faibles, Sels et alcalins, Eau, Isopropanol, Solution détergente (nettoyant ménager à 0,5 %)	À température ambiante

ORAGUARD® 255AS

Laminating Film

2/3 Pages

Rétraction maximale	Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.4 mm Rétrécissement maximal transversal 0.4 mm	
Allongement à la rupture en traction	Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 130 % Allongement minimal à la rupture transversale 150 %	DIN EN ISO 527
Résistance en traction	Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 22 N/mm ² Résistance maximale à la traction transversale 22 N/mm ²	DIN EN ISO 527
Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 60 °C	Exposition de courte durée jusqu'à 80 °C

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	12 N/25 mm	après 24 h, sur acier inoxydable, valeur moyenne Valeur moyenne
----------------------	------------	---

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 10 °C
------------------------	----------------------------

Certificats

- 250AS 255AS Gleitreibungsbeiwert nach DIN V 18032-2.pdf (Download)
- DIN51130T11_ORAGUARD_255AS.pdf (Download)

NOTE SUR LE PRODUIT

Vu le grand nombre d'images à protéger et les différentes méthodes d'impression pour les réaliser, il est indispensable que le transformateur s'assure lui-même de l'adéquation des laminés de protection ORAGUARD® avec l'image à imprimer.

ORAGUARD® 255AS

Laminating Film

3/3 Pages

REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORAGUARD® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans une qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORAGUARD® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORAGUARD® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles.