

ORAGUARD® 259

Laminating Film

Product description

Pellicola trasparente Premium Cast in PVC con superficie lucida e protezione UV altamente efficace, resistente alla benzina

Materiale frontale

Pellicola in PVC fuso, Stampato, 0.055 mm

Materiale di rivestimento

Carta kraft siliconata su un lato, 90 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente permanente, Trasparente, 0.028 mm

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	con esposizione verticale all'esterno, normale clima dell'Europa centrale	
	8 Anno/i	
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.
Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche	Carburanti, Acidi deboli, Sali e alcali, Acqua, Isopropanolo, Liscivia (0,5 % di detersivo per uso domestico)	A temperatura ambiente
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.1 mm Massimo restringimento trasversale 0.1 mm	Max 0,1 mm in direzione di marcia Incollato all'acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 50 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 50 percent	DIN EN ISO 527

ORAGUARD® 259

Laminating Film

Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 19 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 60 °C	Esposizione a breve termine fino a 80 °C

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	14 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile, valore medio FINAT TM 1
----------------	-----------	---

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C
-----------------------------	--------------------------

NOTA SUL PRODOTTO

Dato l'elevato numero di immagini di stampa da proteggere e i diversi metodi di stampa utilizzati per produrle, è essenziale che il trasformatore si convinca dell'idoneità dei laminati protettivi ORAGUARD® per la rispettiva immagine di stampa.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAGUARD® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORAGUARD® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.