

ORAGUARD® 270

Stone Guard Film

Product description

Полимерная ПВХ пленка прозрачная глянцевая с отличной стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

Лицевой материал

Полимерная ПВХ-пленка, 0.15 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный, 0.03 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
	5 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	в ори упако темп и отн влаж
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Слабые кислоты, Соли и щелочи, Вода, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)	При темп
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.3 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0.5 mm	Прик стали
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 150 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 180 percent	DIN E
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 22 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 25 n-mm-2	DIN E

ORAGUARD® 270

Stone Guard Film

Устойчивость к морской воде

select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004

посл
Прик
алюм
ISO 9

Термоустойчивость

Минимальная температура -40 °C
Максимальная температура 60 °C

при н
на ал
норм
сред
клим

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления

20 N-25mm

через 24 часа, на нержавеющей стали, среднее значение |
FINAT TM 1

ОБРАБОТКА

Температура нанесения

Минимальная температура 10 °C

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На покрываемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть высушено или полностью отверждено в течение не менее трех недель. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками. Рекомендуется мокрое склеивание.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAGUARD® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAGUARD®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAGUARD® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления.