

# ORAGUARD® PPF285F

## Paint Protection Film

### Product description

Полиуретановая пленка, высокопрозрачная, глянцевая, с отличной стойкостью к ультрафиолетовому излучению и сверхвысокой прочностью на разрыв. Пленка имеет самовосстанавливающуюся поверхность. Это означает, что незначительные царапины на поверхности (например, от ракелей или чистящих щеток) можно легко удалить нагреванием (например, при помощи теплового фена, под воздействием солнечных лучей и пр.).

### Лицевой материал

Полиуретановая плёнка, 0.05 mm

### Подложка

ПЭТ-плёнка, силиконизированная с одной стороны, 0.036 mm

### Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя перманентный, Прозрачный, 0.04 mm

### Технические свойства

#### СТОЙКОСТЬ

|                                                       |                                                                                                   |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Срок службы                                           | с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы              |                                                                                  |
|                                                       | 5 Год(ы)                                                                                          |                                                                                  |
| Срок хранения                                         | 2 Год(ы)                                                                                          |                                                                                  |
| Стойкость к действию растворителей/химических веществ | Масла, Жиры, Топливо, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель) | в<br>ориг<br>упак<br>темп<br>20 °C<br>отно<br>влаж<br>50%<br>При<br>комн<br>темп |

ORAGUARD® PPF285F

Paint Protection Film

|                             |                                                                                                                                                |                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Максимальная усадка         | Максимальная усадка в продольном направлении0.2 mm<br>Максимальная усадка в поперечном направлении0.2 mm                                       | Прик<br>к ста<br>TM 1                           |
| Удлинение при разрыве       | Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении300 percent<br>Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении300 percent | DIN E                                           |
| Прочность на разрыв         | Минимальная прочность на продольный разрыв34 n-mm-2<br>Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении34 n-mm-2                       | DIN E                                           |
| Устойчивость к морской воде | select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004                                        | посл<br>ч/35°<br>Прик<br>к алк<br>DIN E<br>9227 |
| Термоустойчивость           | Минимальная температура -40 °C<br>Максимальная температура 100 °C                                                                              |                                                 |

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

|                |           |                                                                    |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Сила сцепления | 18 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали, среднее значение   FINAT TM 1 |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|

ОБРАБОТКА

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Температура нанесения | Минимальная температура 10 °C |
|-----------------------|-------------------------------|

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками. Рекомендуется мокрое склеивание.



# ORAGUARD® PPF285F

## Paint Protection Film

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAGUARD® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAGUARD®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAGUARD® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления.