ORAGUARD® PPF285F

Paint Protection Film

Product description

Полиуретановая пленка, высокопрозрачная, глянцевая, с отличной стойкостью к ультрафиолетовому излучению и сверхвысокой прочностью на разрыв. Пленка имеет самовосстанавливающуюся поверхность. Это означает, что незначительные царапины на поверхности (например, от ракелей или чистящих щеток) можно легко удалить нагреванием (например, при помощи теплового фена, под воздействием солнечных лучей и пр.).

Лицевой материал

Полиуретановая плёнка, 0.05 mm

Подложка

ПЭТ-плёнка, силиконизированная с одной стороны, 0.036 mm

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный, 0.04 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы 5 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	в ориг упак темп 20 °C отно влаж 50%
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Масла, Жиры, Топливо, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)	При комн темп

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
functional.films@orafol.de
www.orafol.com

ORAGUARD® PPF285F

Paint Protection Film

Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.2 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0.2 mm	Прик к ста TM 1
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 300 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 300 percent	DIN E
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 34 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 34 n-mm-2	DIN E
Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	посл ч/35° Прик к алк DIN E 9227
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 100 °C	

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	18 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали, среднее значение | FINAT TM 1

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками. Рекомендуется мокрое склеивание.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
functional.films@orafol.de
www.orafol.com

ORAGUARD® PPF285F

Paint Protection Film

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAGUARD® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAGUARD®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAGUARD® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
functional.films@orafol.com
www.orafol.com