

ORAGUARD® 289F

Laminating Film

Product description

Pellicola di laminazione premium ad alte prestazioni in poliuretano, trasparente e lucida, con protezione UV altamente efficace e superficie autorigenerante. Grazie a ciò, i graffi piccoli e superficiali (ad esempio, quelli causati da spatole o spazzole per la pulizia) possono essere rimossi in modo affidabile con l'applicazione di calore (radiazione solare, asciugatura ad aria calda, ecc.).

Materiale frontale

Film in poliuretano, 0.05 mm

Materiale di rivestimento

Film PET, siliconato su un lato, 0.036 mm

Adesivo

Poliacrilato solvente permanente, Trasparente, 0.028 mm

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	con esposizione verticale all'esterno, normale clima dell'Europa centrale	
	10 Anno/i	
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.
Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche	Oli, Grassi, Carburanti, Acidi deboli, Sali e alcali, Liscivia (0,5 % di detersivo per uso domestico)	A temperatura ambiente

ORAGUARD® 289F

Laminating Film

Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.2 mm Massimo restringimento trasversale 0.2 mm	Incollato all'acciaio FINAT TM 14 Incollato all'acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 150 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent	DIN EN ISO 527
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 25 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 25 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Resistenza alla salinità dell'acqua di mare	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	dopo 100h/35°C incollato all'alluminio, DIN EN ISO 9227
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 100 °C	

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	12 N-25mm	dopo 24 ore, acciaio inossidabile FINAT TM 1, valore medio
-----------------------	-----------	--

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C
------------------------------------	--------------------------

NOTA SUL PRODOTTO

Dato l'elevato numero di immagini di stampa da proteggere e i diversi metodi di stampa utilizzati per produrle, è essenziale che il trasformatore si convinca dell'idoneità dei laminati protettivi ORAGUARD® per la rispettiva immagine di stampa.

ORAGUARD® 289F

Laminating Film

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAGUARD® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORAGUARD® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.