

ORAGUARD® 289F

Laminating Film

Product description

Высокоэффективная полиуретановая плёнка премиум-класса для ламинирования, прозрачная и глянцевая, с высокой защитой от ультрафиолетовых лучей. Пленка имеет самовосстанавливающуюся поверхность. Это означает, что незначительные царапины на поверхности (например, от ракелей или чистящих щеток) можно легко удалить нагреванием (например, при помощи теплового фена, под воздействием солнечных лучей и пр.).

Лицевой материал

Полиуретановая плёнка, 0.05 mm

Подложка

ПЭТ-плёнка, силиконизированная с одной стороны, 0.036 mm

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя перманентный, Прозрачный, 0.028 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
	10 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Масла, Жиры, Топливо, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)	в оригинальной упаковке при температуре 20 °C относительная влажность 50% При комнатной температуре

ORAGUARD® 289F
Laminating Film

Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении0.2 mm Максимальная усадка в поперечном направлении0.2 mm	Приклеивание к ста... TM 1... Приклеивание к ста... к ста... дает... ощущ... усадк... попе... напр...
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении150 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении150 percent	DIN EN...
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв25 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении25 n-mm-2	DIN EN...
Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	посл... ч/35°... Приклеивание к алк... к алк... DIN EN... 9227...
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 100 °C	

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	12 N-25mm	через 24 часа, нержавеющая сталь FINAT TM 1, среднее значение
----------------	-----------	---

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------



ORAGUARD® 289F

Laminating Film

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Учитывая большое количество печатных изображений, подлежащих защите, и различные методы печати, используемые для их получения, переработчику необходимо убедиться в пригодности защитных ламинатов ORAGUARD® для соответствующего печатного изображения.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAGUARD® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAGUARD®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAGUARD® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления.