

ORAGUARD® 373

Anti-Graffiti Film

Brève description

Film spécial en polyester transparent avec une excellente stabilité de forme et une bonne durée de vie. Protège les surfaces des salissures et des rayons UV. Les graffiti peuvent être enlevés rapidement avec un solvant approprié sans endommager la surface du film. Dans certains cas, il n'est même pas nécessaire d'utiliser un détergent.

Matériau frontal

Film en PET, 0.025 mm

Matériau protecteur

Papier enduit de PE sur les deux faces, siliconé sur une face, 155 g/m²

Adhésif

Solvant de polyacrylate, permanent, Transparent, 0.024 mm

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	en cas d'exposition verticale à l'extérieur, climat normal d'Europe centrale	
	5 Année(s)	
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air
Résistance aux solvants / produits chimiques	Acides faibles, Sels et alcalins, Eau, Isopropanol, Solution détergente (nettoyant ménager à 0,5 %)	À température ambiante
Rétraction maximale	Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.2 mm Rétrécissement maximal transversal 0.2 mm	FINAT TM 14 FINAT TM 14

ORAGUARD® 373

Anti-Graffiti Film

Résistance à l'eau de mer select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004 après 100h/35°C | collé sur aluminium, DIN EN ISO 9227

Résistance aux températures Température minimale -40 °C
Température maximale 100 °C

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ 12 N/25 mm après 24h, sur acier inoxydable | FINAT n° 1, valeurs moyennes

TRAITEMENT

Température de collage Température minimale 10 °C

Certificats

- [Orajet3951GRA_Oraguard244_DIN_EN_45545_L1_2_3-R17.pdf](#) (Download)
- [Orajet3951GRA_Oraguard244_DIN_EN_45545_L1_2_3-R17.pdf](#) (Download)

NOTE SUR LE PRODUIT

Le support à recouvrir doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres impuretés susceptibles de nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les nouvelles peintures doivent être séchées ou complètement durcies pendant au moins trois semaines. Pour déterminer la compatibilité, des tests d'application doivent être effectués avec les peintures prévues.

REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORAGUARD® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans une qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORAGUARD® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORAGUARD® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles.