ORAGUARD® 373

Anti-Graffiti Film

Product description

Film di poliestere speciale trasparente con eccellente stabilità dimensionale e buona durata. Protegge le superfici dallo sporco e dall'esposizione ai raggi UV. I graffiti possono essere rimossi rapidamente con un solvente adatto senza danneggiare la superficie del film. In alcuni casi non è necessario nemmeno un detergente.

Materiale frontale

Film in PET, 0.025 mm

Materiale di rivestimento

Carta rivestita in PE su entrambi i lati, siliconata su un lato, 155 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente, Trasparente, 0.024 mm

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	con esposizione verticale all'esterno, normale clima dell'Europa centrale 5 Anno/i	
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.
Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche	Acidi deboli, Sali e alcali, Acqua, Isopropanolo, Liscivia (0,5 % di detersivo per uso domestico)	A temperatura ambiente
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.2 mm Massimo restringimento trasversale 0.2 mm	| FINAT TM 14 FINAT TM 14

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORAGUARD® 373

Anti-Graffiti Film

Resistenza alla salinità dell'acqua di mare	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	dopo 100h/35°C | incollato all'alluminio, DIN EN ISO 9227
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 100 °C	

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	12 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1, valori medi

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C	

Certificati

- Orajet3951GRA_Oraguard244_DIN_EN_45545_L1_2_3-R17.pdf (Download)
- Orajet3951GRA_Oraguard244_DIN_EN_45545_L1_2_3-R17.pdf (Download)

NOTA SUL PRODOTTO

La superficie da rivestire deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. Le vernici nuove devono essere asciutte o completamente indurite per almeno tre settimane. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAGUARD® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORAGUARD® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com