

ORAJET® 1917

Digital Printing Film

Product description

Pellicola speciale in PVC morbido, di colore bianco brillante, opaco, rivestita su un lato con un rivestimento microporoso a getto d'inchiostro resistente alla pulizia.

Materiale frontale

PVC morbido, 0.14 mm

Materiale di rivestimento

Carta kraft siliconata su un lato, 137 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente permanente, Trasparente, 0.022 mm

Inchiostri raccomandati

Dye-ölbasierende Tinte, Mild-Solvent Tinte, Pigment Tinte

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Tempo di magazzinaggio	1 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.4 mm Massimo restringimento trasversale 0 mm	FINAT TM 14, incollato su acciaio
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 130 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent	DIN EN ISO 527
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 19 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527

ORAJET® 1917

Digital Printing Film

Termostabilità

Temperatura minima -40 °C
Temperatura massima 60 °C

Esposizione a breve termine fino a 80 °C

PROPRIETÀ ADESIVE**Potere adesivo**

18 N-25mm

dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1, valore medio

LAVORAZIONE**Inchiostri raccomandati**

Inchiostro a base di olio e colorante,
Inchiostro a solvente delicato,
Inchiostro pigmentato

Temperatura di applicazione

Temperatura minima 10 °C

NOTA SUL PRODOTTO

Dopo la stampa, assicurarsi che i colori si asciughino completamente per non compromettere il successivo legame con il laminato. Il substrato da rivestire deve essere privo di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. I nuovi rivestimenti devono essere essiccati o completamente polimerizzati per almeno tre settimane. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAJET® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORAJET® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.