

# ORAJET® 3165RA

## Digital Printing Film

### Product description

Полуполимерная ПВХ-пленка выпускается в белом цвете с глянцевой или матовой поверхностью. Для краткосрочного и среднесрочного наружного применения она идеально подходит для рекламных мероприятий с цифровой печатью. Технология RapidAir обеспечивает быстрое и легкое нанесение.

### Лицевой материал

ПВХ-пленка из частичного полимера, 0.1 mm

### Подложка

Бумага RapidAir с двухсторонним ПЭ-покрытием, силиконизированная с одной стороны, 143 g-m-2

### Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя перманентный, Серый или прозрачный, 0.03 mm

### Рекомендуемые пленки для ламинирования

ORAGUARD® 213

### Технические свойства

#### СТОЙКОСТЬ

|                     |                                                                                      |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Срок службы         | с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы |                                                                                                                                      |
|                     | 5 Год(ы)                                                                             | Действует при вертикальном воздействии атмосферных условий вне помещений, нормальный среднеевропейский климат, без нанесенной печати |
| Срок хранения       | 2 Год(ы)                                                                             | в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%                                                         |
| Максимальная усадка | Максимальная усадка в продольном направлении 0.4 mm                                  |                                                                                                                                      |
|                     | Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm                                    |                                                                                                                                      |

# ORAJET® 3165RA

## Digital Printing Film

|                       |                                                                                                                                                  |                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Удлинение при разрыве | Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent<br>Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent |                                   |
| Прочность на разрыв   | Минимальная прочность на продольный разрыв 19 n-mm-2<br>Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 n-mm-2                       | DIN EN ISO 527                    |
| Термостойчивость      | Минимальная температура -40 °C<br>Максимальная температура 60 °C                                                                                 | Кратковременная нагрузка до 80 °C |

### КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

|                |           |                                                                    |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Сила сцепления | 16 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали   Среднее значение, FINAT TM 1 |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|

### ОБРАБОТКА

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Температура нанесения | Минимальная температура 10 °C |
|-----------------------|-------------------------------|

### Сертификаты

- 3165\_3165RA 010 - 215\_C-s2,d0 - metallischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - de.pdf (Download)
- 3165\_3165RA 010 - 215\_C-s2,d0 - metallic substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf (Download)
- 3165\_3165RA 010 - 215\_C-s2,d0 - metallic substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf (Download)
- 3165\_3165RA 010 - 215\_C-s2,d0 - metallic substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf (Download)
- 3165\_3165RA 010 - 215\_C-s2,d0 - metallic substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf (Download)
- 3165\_3165RA 010 - 215\_C-s2,d0 - metallic substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf (Download)

# ORAJET® 3165RA

## Digital Printing Film

### ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

После печати убедитесь, что краски тщательно высохли, чтобы не нарушить последующее сцепление с ламинатом. На покрываемой подложке не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новые покрытия должны быть высушены или полностью отверждены в течение не менее трех недель. Для определения совместимости необходимо провести тесты с предполагаемыми красками.

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAJET® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAJET®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но не является гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAJET® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORAJET® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.