

# ORAJET® 3268

## Wall Art Digital

### Product description

Película de PVC blando extra resistente para decoraciones y publicidad en papel pintado en interiores. Disponible en blanco con acabado mate.

### Material delantero

PVC blando, 0.15 mm

### Material de recubrimiento

Papel kraft siliconado por una cara, 137 g-m-2

### Adhesivo

Poliacrilato removible, Transparente, 0.018 mm

### Películas de laminación recomendadas

ORAGUARD® 213

### Propiedades técnicas

#### RESISTENCIA

|                              |                                                                                                                 |                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Durabilidad                  | con exposición vertical al exterior, clima centroeuropeo normal                                                 |                                                                     |
|                              | 2 Año(s)                                                                                                        | con exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo |
| Conservabilidad              | 2 Año(s)                                                                                                        | en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa          |
| Retracción máxima            | Retracción longitudinal máxima 0.4 mm<br>Retracción transversal máxima 0 mm                                     |                                                                     |
| Alargamiento de rotura       | Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 180 percent<br>Alargamiento mínimo de rotura transversal 200 percent |                                                                     |
| Resistencia al arrancado     | Resistencia mínima al desgarro longitudinal 30 n-mm-2<br>Resistencia mínima al desgarro transversal 28 n-mm-2   | DIN EN ISO 527                                                      |
| Resistencia a la temperatura | Temperatura mínima -40 °C<br>Temperatura máxima 60 °C                                                           | Exposición a corto plazo hasta 80 °C                                |

# ORAJET® 3268

## Wall Art Digital

### PROPIEDADES DE ADHESIÓN

|                |          |                                                          |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Poder adhesivo | 6 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable   Valor medio, FINAT TM 1 |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------|

### PROCESAMIENTO

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 10 °C |
|-----------------------|--------------------------|

### Certificados

- 3268M-010 C-s2\_d0 - Mineralischer\_Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 3268M-010 C-s2\_d0 Mineralischer\_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf (Download)
- 3268M-010 C-s2\_d0 Mineralischer\_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf (Download)
- 3268M-010 C-s2\_d0 Mineralischer\_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf (Download)
- 3268M-010 C-s2\_d0 Mineralischer\_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf (Download)
- 3268M-010 C-s2\_d0 Mineralischer\_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf (Download)

### ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

Tras la impresión, asegúrese de que los colores se sequen bien para no perjudicar la posterior unión con el laminado. El sustrato a recubrir debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan perjudicar la fuerza adhesiva del material. Los revestimientos nuevos deben secarse o curarse completamente durante al menos tres semanas. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad.

### INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORAJET® se someten a un minucioso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías conforme a la norma ISO 9001 está asegurada mediante el número de rollo. La información publicada sobre los productos ORAJET® se basa en los resultados de investigaciones que la empresa considera fiables, pero no constituye una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORAJET® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben observarse las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. ORAJET® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.