

ORAJET® 3301F

Digital Printing Polyester

Product description

Película de poliéster de brillo metalizado con excelente estabilidad dimensional y buena durabilidad. La superficie está provista de fijador especial. Disponible en las versiones de cromo y cromo cepillado. *a petición

Material delantero

Película de PET, 0.05 mm

Material de recubrimiento

Película de poliéster, siliconada en un lado, 0.1 mm

Adhesivo

Poliacrilato solvente, alta adherencia, Transparente, 0.05 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	con exposición vertical al exterior, clima centroeuropeo normal	
	2 Año(s)	con exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo
Conservabilidad	2 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa
Retracción máxima	Retracción longitudinal máxima 0.2 mm Retracción transversal máxima 0 mm	adherido al acero FINAT TM 14
Alargamiento de rotura	Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 125 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal 80 percent	DIN EN ISO 527
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 200 n-mm-2 Resistencia mínima al desgarro transversal 260 n-mm-2	DIN EN ISO 527

ORAJET® 3301F

Digital Printing Polyester

Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 100 °C
------------------------------	--

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	23 N-25mm	acero inoxidable, tras 1 min FINAT-TM1
	25 N-25mm	acero inoxidable, tras 24 h FINAT-TM1
	8 N-25mm	HDPE, tras 1 min FINAT-TM1
	10 N-25mm	HDPE, tras 24 h FINAT-TM1

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C
-----------------------	--------------------------

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

Tras la impresión, asegúrese de que los colores se sequen bien para no perjudicar la posterior unión con el laminado. El sustrato a recubrir debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan perjudicar la fuerza adhesiva del material. Los revestimientos nuevos deben secarse o curarse completamente durante al menos tres semanas. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORAJET® se someten a un minucioso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías conforme a la norma ISO 9001 está asegurada mediante el número de rollo. La información publicada sobre los productos ORAJET® se basa en los resultados de investigaciones que la empresa considera fiables, pero no constituye una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORAJET® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben observarse las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. ORAJET® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.