ORAJET® 3551DT

Digital Printing Film

简短的描述

高分子PVC薄膜，可选白色光面。

表层材料

聚合物PVC薄膜, 0.07 毫米

离型纸

双面PE涂层纸，单面硅油处理, 143 g / m^2

胶粘剂

溶剂聚丙烯酸酯, 永久, 透明, 0.025 毫米

技术性能

耐受性

耐用性	室外垂直暴露，中欧正常气候	
	7 年	适用于垂直户外耐候、中欧常规气候条件；未印刷
存储期	2 年	在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装
耐溶剂和化学品	油类, 油脂, 燃料, 弱酸, 盐与碱, 异丙醇, 洗涤液（0.5%家用清洁剂）	室温下
最大收缩	最大收缩沿 0.2 毫米 最大收缩率 0 毫米	粘在钢上 | 平均值，FINAT TM 14
断裂伸长率	断裂时最小伸长率 130 % 最小断裂伸长率 150 %	EN ISO 527，平均值
抗拉强度	最小抗拉强度沿 19 N /平方毫米 横向最小抗拉强度 19 N /平方毫米	DIN EN ISO 527 标准
耐海水性	没有变化	100 小时后/35°C | 与铝粘接，符合 DIN EN ISO 9227 标准
耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 80 °C	粘接铝，短期负荷 |

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORAJET® 3551DT

Digital Printing Film

胶粘剂性能

粘合力	18 N / 25毫米	24小时后，不锈钢 | FINAT TM 1，平均值

应用工艺

施工温度	最低温度 -5 °C

产品说明

印刷后，确保颜色彻底干燥，以免影响随后与层压板的粘合。要覆盖的基材必须没有灰尘、油脂或其他可能影响材料粘合强度的污染物。新涂层必须干燥或

重要的笔记

所有 ORAJET® 产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据 ISO 9001 标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。有关 ORAJET® 产品的信息均基于公司认为可靠的研究成果，但不构成保证。由于 ORAJET® 产品用途广泛，且新应用不断开发，因此购买者有责任仔细评估产品对其预期用途的适用性和性能。此外，还必须遵守 ORAFOL 发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。ORAJET® 是 ORAFOL Europe GmbH 的注册商标。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com