

# ORAJET® 3551RA+

## ProSlide™ Digital Printing

### Product description

Полимерная ПВХ пленка имеется в продаже белого цвета с глянцевой или матовой поверхностью, улучшенная возможность перепозиционирования.

### Лицевой материал

Полимерная ПВХ-пленка, 0.07 mm

### Подложка

Бумага RapidAir с двухсторонним ПЭ-покрытием, силиконизированная с одной стороны, 158 g-m-2

### Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Серый, возможность перепозиционирования, 0.03 mm

### Технические свойства

#### СТОЙКОСТЬ

|                                                       |                                                                                                                |                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Срок службы                                           | с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы                           | без п                                          |
|                                                       | 7 Год(ы)                                                                                                       |                                                |
| Срок хранения                                         | 2 Год(ы)                                                                                                       | в ори<br>упако<br>темп<br>°C и<br>отно<br>влаж |
| Стойкость к действию растворителей/химических веществ | Масла, Жиры, Топливо, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель) | При<br>темп                                    |
| Максимальная усадка                                   | Максимальная усадка в продольном направлении 0.2 mm<br>Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm       | Прик<br>стали<br>знач<br>TM 1                  |

ORAJET® 3551RA+  
ProSlide™ Digital Printing

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удлинение при разрыве       | Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении130 percent<br>Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении150 percent |
| Прочность на разрыв         | Минимальная прочность на продольный разрыв19 n-mm-2<br>Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении19 n-mm-2                       |
| Устойчивость к морской воде | select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004                                        |
| Термоустойчивость           | Минимальная температура -40 °C<br>Максимальная температура 60 °C                                                                               |

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

|                |           |                                                                    |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Сила сцепления | 14 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали   FINAT TM 1, среднее значение |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|

ОБРАБОТКА

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Температура нанесения | Минимальная температура 10 °C |
|-----------------------|-------------------------------|

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

После печати убедитесь, что краски тщательно высохли, чтобы не нарушить последующее сцепление с ламинатом. На покрываемой подложке не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новые покрытия должны быть высушены или полностью отверждены в течение не менее трех недель. Для определения совместимости необходимо провести тесты с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAJET® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAJET®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но не является гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAJET® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORAJET® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.

