

# ORAJET® 3554

## Brick Stone Film

### Produktbeschreibung

Polymer-PVC-Folie erhältlich in Weiß mit matter Oberfläche. Geeignet für brillante, farbige Außenwerbung auf ebenen oder leicht gewölbten, unversiegelten, strukturierten Untergründen.

### Frontmaterial

Polymere PVC-Folie, 0.07 mm

### Abdeckmaterial

Beidseitig PE-beschichtetes Papier, einseitig silikonisiert, 143 g/m<sup>2</sup>

### Haftklebstoff

Solvent-Polyacrylat, permanent, grau, 0.07 mm

### Empfohlene Laminierfolien

ORAGUARD® XP279

### Technische Eigenschaften

#### FOLIENEIGENSCHAFTEN

|                         |                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Haltbarkeit             | bei vertikaler Außenbewitterung,<br>mitteleuropäisches Normklima                                        |                                                                |
|                         | 7 Jahr(e)                                                                                               | unbedruckt                                                     |
| Lagerfähigkeit          | 2 Jahr(e)                                                                                               | in Originalverpackung, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Maximaler Schrumpf      | Maximaler Schrumpf längs 0.3 mm<br>Maximaler Schrumpf quer 0.3 mm                                       | Verklebt auf Aluminium   FINAT TM 14, Durchschnittswert        |
| Reißdehnung             | Minimale Reißdehnung längs 200 %<br>Minimale Reißdehnung quer 200 %                                     | DIN EN ISO 527                                                 |
| Reißfestigkeit          | Minimale Reißfestigkeit längs 25 N/mm <sup>2</sup><br>Minimale Reißfestigkeit quer 25 N/mm <sup>2</sup> | DIN EN ISO 527                                                 |
| Temperaturbeständigkeit | Minimale Temperatur -40 °C<br>Maximale Temperatur 60 °C                                                 | kurzzeitige Belastung bis 80 °C                                |

# ORAJET® 3554

## Brick Stone Film

### KLEBEEIGENSCHAFTEN

|           |            |                                                            |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------|
| Klebkraft | 24 N/25 mm | nach 24h, rostfreier Stahl   FINAT TM 1, Durchschnittswert |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------|

### VERARBEITUNG

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 10 °C |
|-----------------------|---------------------------|

### Zertifikate

- 3554 - 215\_C-s1,d0\_Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf ([Download](#))

### PRODUKTHINWEIS

Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen.

### WICHTIGE HINWEISE

Alle ORAJET® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollenummer gegeben. Die zu den ORAJET® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAJET® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen. ORAJET® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.