

ORAJET® 3620

Digital Printing Film

Product description

Film in PVC morbido, disponibile in bianco con superficie lucida o opaca, e in trasparente con superficie lucida.

Materiale frontale

PVC morbido, 0.08 mm

Materiale di rivestimento

Carta kraft siliconata su un lato, 137 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato rimovibile, Trasparente, 0.019 mm

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	con esposizione verticale all'esterno, normale clima dell'Europa centrale	
	4 Anno/i	
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.4 mm Massimo restringimento trasversale 0 mm	Incollato all'acciaio FINAT TM 14
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 130 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent	DIN EN ISO 527
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 19 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 60 °C	Esposizione a breve termine fino a 80 °C

ORAJET® 3620

Digital Printing Film

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	7 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile, valore medio FINAT TM 1
----------------	----------	--

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C
-----------------------------	--------------------------

Certificati

- 3620_C-s1,d0 - Mineralischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - [de.pdf](#) (Download)
- 3620_C-s1,d0 - mineral substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - [en.pdf](#) (Download)
- 3620_C-s1,d0 - mineral substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - [en.pdf](#) (Download)
- 3620_C-s1,d0 - mineral substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - [en.pdf](#) (Download)
- 3620_C-s1,d0 - mineral substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - [en.pdf](#) (Download)
- 3620_C-s1,d0 - mineral substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - [en.pdf](#) (Download)

NOTA SUL PRODOTTO

Dopo la stampa, assicurarsi che i colori si asciughino completamente per non compromettere il successivo legame con il laminato. Il substrato da rivestire deve essere privo di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. I nuovi rivestimenti devono essere essiccati o completamente polimerizzati per almeno tre settimane. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAJET® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORAJET® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.