

ORAJET® 3628

Wall Art Digital

Product description

Очень плотно прилегающая мягкая ПВХ пленка, белая и прозрачная.

Лицевой материал

Мягкий ПВХ, 0.08 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат, снимаемый, Прозрачный, 0.018 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
	2 Год(ы)	при вертикальном воздействии атмосферных условий вне помещений, нормальный среднеевропейский климат, без нанесенной печати
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.4 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm	Приклеивается к стали FINAT TM 14
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent	DIN EN ISO 527
	Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent	
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 19 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527

ORAJET® 3628

Wall Art Digital

Термоустойчивость

Минимальная температура -40 °C
Максимальная температура 60 °C

Кратковременная нагрузка до 80 °C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**Сила сцепления**

6 N-25mm

через 24 часа, на нержавеющей стали | FINAT TM 1,
среднее значение

ОБРАБОТКА**Температура нанесения**

Минимальная температура 10 °C

Сертификаты

- 3628 B-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 3628 B-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - engl.pdf (Download)
- 3628 B-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - engl.pdf (Download)
- 3628 B-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - engl.pdf (Download)
- 3628 B-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - engl.pdf (Download)
- 3628 B-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - engl.pdf (Download)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

После печати убедитесь, что краски тщательно высохли, чтобы не нарушить последующее сцепление с ламинатом. На покрываемой подложке не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новые покрытия должны быть высушены или полностью отверждены в течение не менее трех недель. Для определения совместимости необходимо провести тесты с предполагаемыми красками.

ORAJET® 3628

Wall Art Digital

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAJET® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAJET®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но не является гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAJET® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORAJET® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.