

ORAJET® 3641

Digital Printing Film

Brève description

Le film PVC souple blanc, brillant et mat, est idéal pour des mesures publicitaires brillantes et aux couleurs intenses, à court et moyen terme, en extérieur.

Matériau frontal

PVC souple, 0.08 mm

Matériau protecteur

Papier kraft siliconé sur une face, 137 g/m²

Adhésif

Polyacrylate permanent, Gris, 0.022 mm

Films laminés recommandés

ORAGUARD® 213

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	en cas d'exposition verticale à l'extérieur, climat normal d'Europe centrale	
	4 Année(s)	non imprimé
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air
		Collé sur l'acier FINAT TM 14
Rétraction maximale	Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.4 mm	
Allongement à la rupture en traction	Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 130 %	DIN EN ISO 527
	Allongement minimal à la rupture transversale 150 %	

ORAJET® 3641

Digital Printing Film

Résistance en traction	Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 19 N/mm ² Résistance maximale à la traction transversale 19 N/mm ²	DIN EN ISO 527
Résistance à l'eau de mer	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	après 100h/35°C collé sur aluminium, DIN EN ISO 9227
Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 60 °C	Exposition de courte durée jusqu'à 80 °C

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	16 N/25 mm	après 24 h, acier inoxydable méthode d'essai FINAT n° 1, Valeur moyenne
----------------------	------------	---

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 10 °C
------------------------	----------------------------

Certificats

- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)

ORAJET® 3641

Digital Printing Film

NOTE SUR LE PRODUIT

Après l'impression, il faut veiller à ce que les encres sèchent soigneusement afin de ne pas compromettre la liaison ultérieure avec le stratifié. Le support à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres impuretés susceptibles de nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les nouvelles peintures doivent être séchées ou complètement durcies pendant au moins trois semaines. Pour déterminer la compatibilité, des tests d'application doivent être effectués avec les peintures prévues.

REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORAJET® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans la qualité commerciale habituelle et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORAJET® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORAJET® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles. ORAJET® est une marque déposée d'ORAFOL Europe GmbH.