

# ORAJET® 3641

## Digital Printing Film

### Product description

Il film morbido in PVC bianco, lucido e opaco, è ideale per la pubblicità esterna brillante e ad alta intensità di colore, a breve e medio termine.

### Materiale frontale

PVC morbido, 0.08 mm

### Materiale di rivestimento

Carta kraft siliconata su un lato, 137 g-m-2

### Adesivo

Poliacrilato permanente, Grigio, 0.022 mm

### Pellicole di laminazione consigliate

ORAGUARD® 213

### Caratteristiche tecniche

#### RESISTENZA

|                           |                                                                                                                         |                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Durata                    | con esposizione verticale all'esterno, normale clima dell'Europa centrale                                               |                                                                        |
|                           | 4 Anno/i                                                                                                                | non stampato                                                           |
| Tempo di magazzino        | 2 Anno/i                                                                                                                | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%. |
| Restringimento massimo    | Massimo restringimento longitudinale 0.4 mm                                                                             | Incollato all'acciaio   FINAT TM 14                                    |
| Allungamento allo strappo | Allungamento minimo allo strappo longitudinale 130 percent<br>Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent | DIN EN ISO 527                                                         |
| Resistenza allo strappo   | Minimo resistenza allo strappo longitudinale 19 n-mm-2<br>Massima resistenza allo strappo trasversale 19 n-mm-2         | DIN EN ISO 527                                                         |

# ORAJET® 3641

## Digital Printing Film

|                                             |                                                                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Resistenza alla salinità dell'acqua di mare | select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004 | dopo 100h/35°C   incollato all'alluminio, DIN EN ISO 9227 |
| Termostabilità                              | Temperatura minima -40 °C<br>Temperatura massima 60 °C                                                  | Esposizione a breve termine fino a 80 °C                  |

### PROPRIETÀ ADESIVE

|                |           |                                            |
|----------------|-----------|--------------------------------------------|
| Potere adesivo | 16 N-25mm | dopo 24h, vetro   FINAT TM 1, Valore medio |
|----------------|-----------|--------------------------------------------|

### LAVORAZIONE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 10 °C |
|-----------------------------|--------------------------|

### Certificati

- 3641(G, M)-010 B-s2\_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2\_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2\_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2\_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2\_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2\_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)

### NOTA SUL PRODOTTO

Dopo la stampa, assicurarsi che i colori si asciughino completamente per non compromettere il successivo legame con il laminato. Il substrato da rivestire deve essere privo di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. I nuovi rivestimenti devono essere essiccati o completamente polimerizzati per almeno tre settimane. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

# ORAJET® 3641

## Digital Printing Film

### NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAJET® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORAJET® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.