

ORAJET® 3641

Digital Printing Film

Product description

Мягкая ПВХ-пленка белого цвета, глянцевая и матовая, идеально подходит для яркой и насыщенной цветом, краткосрочной и среднесрочной наружной рекламы.

Лицевой материал

Мягкий ПВХ, 0.08 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат, перманентный, Серый, 0.022 mm

Рекомендуемые пленки для ламинирования

ORAGUARD® 213

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы 4 Год(ы)	без нанесения печати
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.4 mm	Приклеивается к стали FINAT T 14
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent	DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 19 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527

ORAJET® 3641

Digital Printing Film

Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	после 100 ч/35° Приклеивании алюминию, DIN EN ISO 9227
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	Кратковременная нагрузка до 80

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	16 N-25mm	через 24 часа, нержавеющая сталь FINAT-TM1, среднее значение
----------------	-----------	--

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

Сертификаты

- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

После печати убедитесь, что краски тщательно высохли, чтобы не нарушить последующее сцепление с ламинатом. На покрываемой подложке не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новые покрытия должны быть высушены или полностью отверждены в течение не менее трех недель. Для определения совместимости необходимо провести тесты с предполагаемыми красками.

ORAJET® 3641

Digital Printing Film

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAJET® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAJET®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но не является гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAJET® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для использования по назначению. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORAJET® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.